

Bestätigung der Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit

gemäss Norm SIA 279, Wärmedämmende Baustoffe, Ausgabe 2018

Antragsteller				
Name/Firmenname		swisspor AG		
Adresse		Bahnhofstrasse 50		
PLZ/Ort		6312 Steinhausen		
Produktbeschreibung				
Bezeichnung		swissporLAMBDA Fassade 030		
Materialgruppe		Polystyrol expandiert (EPS)		
Zusatzinformation		Blockware		
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit		W/(m·K)	0.030	—
— für Lieferdicken		mm	10-400	—
— für Rohdichten		kg/m ³	18	—

Die Arbeitsgruppe Kontrollstelle der Kommission SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen für das genannte Produkt gemäss Norm SIA 279:2018 geprüft und festgestellt:


Qualitätssicherung, Eigenüberwachung und Fremdüberwachung der Wärmeleitfähigkeit werden entsprechend den Bestimmungen gemäss Norm SIA 279:2018 durchgeführt. Die Deklaration der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands erfolgt entsprechend Norm SIA 279:2018 für 90 % der Produktion (Vertrauensniveau 90 %) und für folgende Bedingungen: Mittlere Temperatur 10 °C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23 °C / 50 % r.F., Alterungseffekte berücksichtigt.
Die für dieses Produkt deklarierten Werte der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands können gemäss Norm SIA 279:2018, Kapitel 3, als Bemessungswerte für Nachweise im Hochbau verwendet werden.¹
Datum der Kontrolle: 20.02.2026
Diese Bestätigung ist gültig bis zum 30.06.2028.

17 / 26020101

Kommission SIA 279
Arbeitsgruppe Kontrollstelle SIA 279

Zürich, 25.02.2026

R. Räss, Vorsitzender



R. Aeberli, Geschäftsstelle SIA



1 Für normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschläge erforderlich. Für spezielle Temperatur- und/oder Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte gemäss EN ISO 10456 umzurechnen.

Bestätigung der Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit

gemäss Norm SIA 279, Wärmedämmende Baustoffe, Ausgabe 2018

Antragsteller Name/Firmenname swisspor AG Adresse Bahnhofstrasse 50 PLZ/Ort 6312 Steinhausen				
Produktbeschreibung Bezeichnung swissporLAMBDA White 030 Materialgruppe Polystyrol expandiert (EPS) Zusatzinformation Kern grau, beidseitig weiss kaschiert				
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit		W/(m·K)	0.030	—
— für Lieferdicken		mm	120-400	—
— für Rohdichten		kg/m ³	18	—

Die Arbeitsgruppe Kontrollstelle der Kommission SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen für das genannte Produkt gemäss Norm SIA 279:2018 geprüft und festgestellt:


Qualitätssicherung, Eigenüberwachung und Fremdüberwachung der Wärmeleitfähigkeit werden entsprechend den Bestimmungen gemäss Norm SIA 279:2018 durchgeführt. Die Deklaration der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands erfolgt entsprechend Norm SIA 279:2018 für 90 % der Produktion (Vertrauensniveau 90 %) und für folgende Bedingungen: Mittlere Temperatur 10 °C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23 °C / 50 % r.F., Alterungseffekte berücksichtigt.
Die für dieses Produkt deklarierten Werte der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands können gemäss Norm SIA 279:2018, Kapitel 3, als Bemessungswerte für Nachweise im Hochbau verwendet werden.¹
Datum der Kontrolle: 20.02.2026
Diese Bestätigung ist gültig bis zum 30.06.2028.

17 / 26020102

Kommission SIA 279
Arbeitsgruppe Kontrollstelle SIA 279

Zürich, 25.02.2026

R. Räss, Vorsitzender



R. Aeberli, Geschäftsstelle SIA



1 Für normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschläge erforderlich. Für spezielle Temperatur- und/oder Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte gemäss EN ISO 10456 umzurechnen.

Bestätigung der Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit

gemäss Norm SIA 279, Wärmedämmende Baustoffe, Ausgabe 2018

Antragsteller				
Name/Firmenname		swisspor AG		
Adresse		Bahnhofstrasse 50		
PLZ/Ort		6312 Steinhausen		
Produktbeschreibung				
Bezeichnung		swissporLAMBDA White Mono 030		
Materialgruppe		Polystyrol expandiert (EPS)		
Zusatzinformation		Kern grau, einseitig weiss kaschiert		
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit		W/(m·K)	0.030	—
— für Lieferdicken		mm	80-400	—
— für Rohdichten		kg/m ³	18	—

Die Arbeitsgruppe Kontrollstelle der Kommission SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen für das genannte Produkt gemäss Norm SIA 279:2018 geprüft und festgestellt:


Qualitätssicherung, Eigenüberwachung und Fremdüberwachung der Wärmeleitfähigkeit werden entsprechend den Bestimmungen gemäss Norm SIA 279:2018 durchgeführt. Die Deklaration der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands erfolgt entsprechend Norm SIA 279:2018 für 90 % der Produktion (Vertrauensniveau 90 %) und für folgende Bedingungen: Mittlere Temperatur 10 °C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23 °C / 50 % r.F., Alterungseffekte berücksichtigt.
Die für dieses Produkt deklarierten Werte der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands können gemäss Norm SIA 279:2018, Kapitel 3, als Bemessungswerte für Nachweise im Hochbau verwendet werden.¹
Datum der Kontrolle: 20.02.2026
Diese Bestätigung ist gültig bis zum 30.06.2028.

17 / 26020103

Kommission SIA 279
Arbeitsgruppe Kontrollstelle SIA 279

Zürich, 25.02.2026

R. Räss, Vorsitzender



R. Aeberli, Geschäftsstelle SIA



1 Für normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschläge erforderlich. Für spezielle Temperatur- und/oder Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte gemäss EN ISO 10456 umzurechnen.

Bestätigung der Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit

gemäss Norm SIA 279, Wärmedämmende Baustoffe, Ausgabe 2018

Antragsteller				
Name/Firmenname		swisspor AG		
Adresse		Bahnhofstrasse 50		
PLZ/Ort		6312 Steinhausen		
Produktbeschreibung				
Bezeichnung		swissporROC Füllflocken		
Materialgruppe		Steinwolle lose		
Zusatzinformation		—		
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit		W/(m·K)	0.038	—
— für Lieferdicken		mm	variabel	—
— für Rohdichten		kg/m ³	80-100	—

Die Arbeitsgruppe Kontrollstelle der Kommission SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen für das genannte Produkt gemäss Norm SIA 279:2018 geprüft und festgestellt:


Qualitätssicherung, Eigenüberwachung und Fremdüberwachung der Wärmeleitfähigkeit werden entsprechend den Bestimmungen gemäss Norm SIA 279:2018 durchgeführt. Die Deklaration der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands erfolgt entsprechend Norm SIA 279:2018 für 90 % der Produktion (Vertrauensniveau 90 %) und für folgende Bedingungen: Mittlere Temperatur 10 °C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23 °C / 50 % r.F., Alterungseffekte berücksichtigt.
Die für dieses Produkt deklarierten Werte der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands können gemäss Norm SIA 279:2018, Kapitel 3, als Bemessungswerte für Nachweise im Hochbau verwendet werden.¹
Datum der Kontrolle: 20.02.2026
Diese Bestätigung ist gültig bis zum 30.06.2028.

17 / 26020104

Kommission SIA 279
Arbeitsgruppe Kontrollstelle SIA 279

Zürich, 25.02.2026

R. Räss, Vorsitzender



R. Aeberli, Geschäftsstelle SIA



1 Für normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschläge erforderlich. Für spezielle Temperatur- und/oder Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte gemäss EN ISO 10456 umzurechnen.