

Wecryl 333, Verlaufmörtel RAL 7032

Produktbeschreibung

Verlaufmörtel

3-komponentiger, schnellhärtender, flexibilisierter und gefüllter Verlaufmörtel auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA)

Wecryl 333 ist ein flexibilisierter Verlaufmörtel für den Einsatz bei genutzten Flächen wie z. B. Dachterrassen, Balkonen, Parkhäusern. Innerhalb der Wecryl Abdichtungssysteme dient er als Schutzschicht der Abdichtungsebene. Bei den Beschichtungssystemen wird er als Dickbeschichtung eingesetzt. Wecryl 333 setzt sich aus den Komponenten Wecryl 333 (Harz), Wecryl 333 (Sand) und Weplus 900 Katalysator zusammen.



Produkteigenschaften

Eigenschaften und Vorteile

- ✓ vielseitig einsetzbar als Abdichtungsschutzschicht, Dickbeschichtung und Egalisierung
- ✓ Produkt für mechanisch belastete Objekte (Fußgänger, Fahrzeuge)
- ✓ wirtschaftliche Lösung zur Beschichtung von rissfreien oder mit Haarrissen belasteten Bodenflächen
- ✓ vollflächig haftend, keine Hinterläufigkeit
- ✓ leichte und schnelle Verarbeitung
- ✓ schnelle Aushärtung
- ✓ verarbeitbar auch bei Frosttemperaturen
- ✓ Anwendung auf fast allen, auch wechselnden Untergründen, möglich (in Kombination mit den WestWood Grundierungen)
- ✓ lösemittelfrei

Gebinde

Blecheimer 10 kg

Papiersack 23 kg

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Temperaturbeständigkeit			°C	90
Dichte			kg/m ³	1760
Brandverhalten		EN 13501-1		E

Hinweise

Verbrauch	ca. 4,0 kg/m ²
Mischverhältnis	Untergrundtemperatur + 3°C, 10 kg PMMA-Verlaufmörtel + 0.6 kg Katalysator (6%) Untergrundtemperatur + 5°C, 10 kg PMMA-Verlaufmörtel + 0.6 kg Katalysator (6%) Untergrundtemperatur + 10°C, 10 kg PMMA-Verlaufmörtel + 0.4 kg Katalysator (4%) Untergrundtemperatur + 15°C, 10 kg PMMA-Verlaufmörtel + 0.4 kg Katalysator (4%) Untergrundtemperatur + 20°C, 10 kg PMMA-Verlaufmörtel + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 25°C, 10 kg PMMA-Verlaufmörtel + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 30°C, 10 kg PMMA-Verlaufmörtel + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 35°C, 10 kg PMMA-Verlaufmörtel + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 40°C, 10 kg PMMA-Verlaufmörtel + 0.1 kg Katalysator (1%)