

Wecryl 333, Mortier autolissant RAL 7032

Description produit

Mortier autolissant

Mortier autolissant tri-composant, à prise rapide, flexible et chargé, à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Wecryl 333 est un mortier autolissant flexible utilisé sur les surfaces accessibles telles que les toitures-terrasses, les balcons ou les parkings à étages.

Au sein des systèmes d'étanchéité Wecryl, il fait office de protection pour la couche d'étanchéité. Il est également utilisé comme couche de protection dans les systèmes de revêtement.

Wecryl 333 se compose, d'une part, de Wecryl 333 (résine de base), d'autre part de Wecryl 333 (poudres) et, enfin, d'un Weplus catalyseur.



Bidon

Seau en fer 10 kg
Sac en papier 23 kg

Caractéristiques du produit

Propriétés et avantages

- ✓ Mortier polyvalent qui peut être utilisé en couche d'étanchéité, en revêtement épais et en ragréage
- ✓ Produit destiné aux surfaces soumises à de fortes sollicitations mécaniques (passage de piétons, de véhicules)
- ✓ Solution économique pour le revêtement de surfaces sans fissures ou présentant uniquement des microfissures
- ✓ Adhérence en pleine surface sans infiltration
- ✓ Mise en œuvre facile et rapide
- ✓ Durcissement rapide
- ✓ Utilisation également possible à des températures proches de 0 C
- ✓ Application possible sur pratiquement tous les types de support, même en cas d'alternance de différents matériaux (en combinaison avec les primaires WestWood)
- ✓ Sans solvant

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Résistance à la température			°C	90
Masse volumique apparente			kg/m ³	1760
Comportement au feu		EN 13501-1		E

Informations

Rendement env. 4,0 kg/m²



swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
cdc@swisspor.com

Wecryl 333, Mortier autolissant RAL 7032

Mélange

Température du support + 3°C, 10 kg PMMA – Mortier autolissant + 0.6 kg Catalyseur (6%)
Température du support + 5°C, 10 kg PMMA – Mortier autolissant + 0.6 kg Catalyseur (6%)
Température du support + 10°C, 10 kg PMMA – Mortier autolissant + 0.4 kg Catalyseur (4%)
Température du support + 15°C, 10 kg PMMA – Mortier autolissant + 0.4 kg Catalyseur (4%)
Température du support + 20°C, 10 kg PMMA – Mortier autolissant + 0.2 kg Catalyseur (2%)
Température du support + 25°C, 10 kg PMMA – Mortier autolissant + 0.2 kg Catalyseur (2%)
Température du support + 30°C, 10 kg PMMA – Mortier autolissant + 0.2 kg Catalyseur (2%)
Température du support + 35°C, 10 kg PMMA – Mortier autolissant + 0.2 kg Catalyseur (2%)
Température du support + 40°C, 10 kg PMMA – Mortier autolissant + 0.1 kg Catalyseur (1%)
