


PIR Premium Plus Spessori pretagliati

Descrizione del prodotto

Il materiale isolante ad elevate prestazioni swissporPIR Premium convince grazie a un record senza precedenti, un valore λ_D di soli 0.018 W/(m·K). Spessori pretagliati con larghezza variabile adatti ai prodotti swissporVIP.



Formato	1200 x 600 mm 600 x 5 – 199 mm
Spessore	15 – 40 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.018
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Densità			kg/m ³	~ 30
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~ stagno
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 120
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	EN 1606	kPa	25
Temperatura massima di applicazione			°C	90

Avvertenze

Caratteristiche tecniche contiene alogeni