

swissporPIR Alu HD



Descrizione del prodotto

swissporPIR Alu HD è un pannello termoisolante ad altissima resistenza a compressione costituito da una schiuma rigida PIR a celle chiuse esente da CFC o HCFC, rivestita su entrambe le facce con un rivestimento multistrato a base di alluminio.

Principali applicazioni

- Isolamento di coperture piane o inclinate;
- Isolamento di pavimenti;
- Isolamento di pareti.

Spessori e dimensioni

Finitura superficiale	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
Multistrato a base di alluminio	1200	600	da 60 a 160 spigolo vivo (*)

(*) altri formati e spessori a richiesta

Voce di capitolato

Lastra ad altissima resistenza a compressione in schiuma rigida PIR a celle chiuse, rivestita su entrambe le facce con un rivestimento multistrato a base di alluminio, tipo swissporPIR Alu HD. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) mediante certificazione di prodotto rilasciata da ICMQ secondo il Regolamento CP DOC 262.

Prodotto da azienda certificata con: sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015.

La lastra, marcata CE secondo UNI EN 13165:2016, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C λ_D 0,022 W/m*K (EN 12667); resistenza a compressione al 10% di deformazione ≥ 350 kPa (EN 826); classe di reazione al fuoco E (EN 13501-1).

AVVERTENZA

Questo documento tecnico ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto. Le indicazioni in esso contenute sono basate sulle nozioni e le esperienze fino ad oggi acquisite attraverso le varie applicazioni edili da noi affrontate; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso, è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Swisspor AG si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche e variazioni che riterrà opportune.

Documento Tecnico swissporPIR Alu HD

Pannelli isolanti in schiuma rigida PIR

Caratteristiche		Unità di misura	Codifica secondo EN 13165	Valore	Norma di prova
	CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE				
	Conducibilità termica dichiarata a 10°C				
		W/m*K	λ _D	0,022	EN 12667
	Resistenza termica dichiarata R _D				
	Spessore 60 mm	m²·K/W	R _D	2,70	EN 12667
	Spessore 80 mm	m²·K/W	R _D	3,60	
	Spessore 100 mm	m²·K/W	R _D	4,50	
	Spessore 120 mm	m²·K/W	R _D	5,45	
	Spessore 140 mm	m²·K/W	R _D	6,35	
	Spessore 160 mm	m²·K/W	R _D	7,25	
	Deformazione sotto l'azione di compressione e temperatura	%	DLT(2)5	≤5	EN 1605
	Resistenza alla diffusione del vapore	-	μ	>100000	EN 12086
	CARATTERISTICHE MECCANICHE				
	Resistenza a compressione (con deformazione del 10%)	kPa	CS(10/Y)350	≥350	EN 826
	Resistenza a compressione (con deformazione del 2%)	kPa	CS(2/Y)80	≥80	EN 826
	Durabilità della resistenza a compressione rispetto al degrado da invecchiamento	kPa	CC(2/1,5/50)	≥70	EN 1606
	CARATTERISTICHE FISICHE				
	Tolleranza sullo spessore				
	Spessore < 50 mm	mm	T2	±2	EN 823
	50 mm ≤ Spessore ≤ 75 mm	mm		±3	
	Spessore > 75 mm	mm		+5; -3	
	Tolleranza su larghezza e lunghezza				
	Dimensione < 1000 mm	mm	-	±5	EN 822
	1000 mm ≤ Dimensione ≤ 2000 mm	mm		±7,5	
	Ortogonalità	mm/m	S _b	≤5	EN 824
	Scostamento dalla planarità (pannello 1200x600)	mm	S _{MAX}	≤5	EN 824
	Scostamento dalla planarità (pannello 2400x1200)	mm		≤10	
	Reazione al fuoco	-	EUROCLASSE	E	EN 13501-1
	Massa volumica apparente (della sola schiuma PIR)	Kg/m³	ρ	~ 70	Produttore
	Stabilità dimensionale (-20°C per 48 h)	%	DS(-20,-)2	≤0,5 / ≤2	EN 1604
	Stabilità dimensionale (70°C e 90% U.R. per 48 h)	%	DS(70,90)	≤3 / ≤8	EN 1604
	Coefficiente di dilatazione termica lineare	mm/mK	-	0,05	-
	Temperatura limite di utilizzo	°C	-	-40/+110	Produttore
	Calore specifico	J/(kg·K)	C _p	1404	EN 10456