

Dichiarazione di Prestazione N. 171-CPR-2024-02-22


- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **TATANKA C-R**
- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11 (4) del CPR: Vedere l'etichetta dell'imballo.
Certificazione di prodotto: **TATANKA 100 C-R**
- 3) Usi previsti: Isolamento termico per l'edilizia
- 4) Fabbricante: swisspor Italia s.r.l. Unipersonale - Strada Bassa Belvedere, 4 - Cap 46048 - Roverbella (MN) - ITALIA
- 5) Mandatario: Non rilevante
- 6) Sistemi di AVCP: Sistema 3
- 7) Il laboratorio di prova notificato Istituto Giordano LAB N° 0021 L ha eseguito la determinazione del prodotto-tipo in base a quanto definito dal sistema AVCP 3
- 8) Norma armonizzata: EN 13163:2012+A2:2016
- 9) Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE		Specifica tecnica
Reazione al fuoco	Reazione al fuoco del prodotto da costruzione così come immesso sul mercato	E	EN 13163:2012 + A2:2016
Combustione autoalimentata (continuous glowing combustion)	Combustione autoalimentata	NPD	
Permeabilità all'acqua	Assorbimento d'acqua	WL(T) 4,0 WL(P) 0,1	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno.	Rilascio di sostanze pericolose	VOC compliant	
Indice di isolamento acustico da suoni aerei diretti.	Rigidità dinamica	NPD	
Indice di assorbimento acustico	I prodotti in EPS non hanno significative proprietà di assorbimento acustico aereo.		
Indice della trasmissione del rumore da impatto	Rigidità dinamica	NPD	
	Spessore d_L	NPD	
	Comprimibilità	NPD	
Resistenza termica	Resistenza Termica	Vedi Tabella 1	
	Conducibilità Termica	$\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$	
Permeabilità al vapore acqueo	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	40-20	
Resistenza a compressione	Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione	NPD	
	Deformazione sotto specifiche condizione di carico e temperatura	NPD	

Dichiarazione di Prestazione N. 171-CPR-2024-02-22

Resistenza a flessione/trazione	Resistenza a Flessione		BS115
	Resistenza a trazione perpendicolare alle facce		TR100
REQUISITI PER APPLICAZIONI SPECIFICHE SECONDO EN 13163:2012 + A2:2016			
Lunghezza	L(2)	mm	±2
Larghezza	W(2)	mm	±2
Spessore	T(1)	mm	±1
Ortogonalità	S(2)	mm/m	±2
Planarità	P(3)	mm	±3
Stabilità dimensionale in condizioni normali di laboratorio	DS(N)2	%	±0,2
Stabilità dimensionale a 70°C dopo 48 h	DS(70,-)1	%	1
Resistenza al taglio	F _{tk}	kPa	≥90
Modulo di taglio	G _m	kPa	≥3000
NPD Prestazione non determinata			
TABELLA 1			
Spessore Nominale (mm)	Resistenza termica R _D (m ² K/W)	Spessore Nominale (mm)	Resistenza termica R _D (m ² K/W)
10	0,25	160	4,40
20	0,55	170	4,70
30	0,80	180	5,00
40	1,10	190	5,25
50	1,35	200	5,55
60	1,65	210	5,80
70	1,90	220	6,10
80	2,20	230	6,35
90	2,50	240	6,65
100	2,75	250	6,90
110	3,05	260	7,20
120	3,30	270	7,50
130	3,60	280	7,75
140	3,85	290	8,05
150	4,15	300	8,30

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Roverbella, 22 Febbraio 2024


 Firma
 Salvatore Altadonna | General Manager