

Eckverstärkungsrondellen BIKUTEC EJ3.5 flam

Produktbeschreibung

Eckverstärkungsrondellen für Aussen- und Innenecken aus Elastomerbitumen mit Trägereinlage aus Jutegewebe. Oberseite mit Talk-Sand-Gemisch, Unterseite mit Flammfolie.

Produkteigenschaften

- ✓ schweisssbar
- ✓ Träger Jutegewebe
- ✓ Wärmestandfestigkeit $\geq 90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ✓ S_D -Wert $\sim 175\text{ m}$

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Eckverstärkungen für aus- und einspringende Ecken

Bauteil und Nutzung

- ✓ Flachdachaufbordungen, Eckausbildung



Durchmesser	200.0 mm 40 Stk pro Gebinde
Dicke	3.5 mm ($\pm 10\%$)
Flächenbezogene Masse	4.1 kg/m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bezeichnung nach SIA		SIA 281		EJ3.5 ts,flam
Sichtbare Mängel		EN 1850-1		keine
Geradheit		EN 1848-1	mm/10m	E
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft längs		EN 12311-1	N/50 mm	500 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft quer		EN 12311-1	N/50 mm	500 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung längs		EN 12311-1	%	2 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung quer		EN 12311-1	%	2 ($\pm 15\%$)
Kaltbiegeverhalten		EN 1109	$^{\circ}\text{C}$	≤ -20
Wärmestandfestigkeit		EN 1110	$^{\circ}\text{C}$	≥ 90
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	279	m	175

Hinweise

Lagerung

Material vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Regen und Schnee schützen.

Hinweis

Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.