PIR Top 023 Rondelles

Description produit

Rondelles en mousse rigide PIR avec couche de surface EPS servant à recouvrir les vis pour isolant afin de réduire les ponts thermiques. Diamètre 64 mm, épaisseur 26 mm.

Diamètre	66 mm
Epaisseur	25 mm

Caractéristiques du produit

- ✓ Bonne performance d'isolation
- ✓ Surface abrasive
- ✓ Hautes propriétés mécaniques
- ✓ Ouvert à la diffusion

Applications

Fonction et application

- ✓ Fermeture sans espace vide des fixations de chevilles encastrées selon les instructions du fournisseur du système.

Élément de construction et utilisation

Murs extérieurs crépis :

- ✓ Couche de surface crépie (ITEC)
- ✓ Couche de surface avec revêtements durs

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Isolation des soubassements

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**60 mm 0.025 80, 100 mm 0.024 ≥ 120 mm 0.023**
Capacité thermique spécifique	c		**Wh/(kg·K)**	**0.39**
Comportement au feu		AEAI	**BKZ**	**5.3**
Groupe de comportement au feu		AEAI		**RF2**
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	σ_{mt}	EN 1607	**kPa**	**≥ 80**
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		**50 – 80**
Masse volumique apparente			**kg/m³**	**~ 30**
Température limite max. sans charge			**°C**	**90**

Informations

Conseils de vente	Les systèmes d'isolation thermique extérieure crépie avec des panneaux d'isolation de façade swisspor sont conseillés et vendus par des fournisseurs de systèmes.
Informations	Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.

swisspor

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@
swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
cdc@swisspor.com

Créé 2024-12-12