
swisspor Drain 10VP

Descrizione del prodotto

Membrana bugnata perforata in HDPE con geotessile in polipropilene come strato protettivo e drenante



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Elevata resistenza alla compressione
- ✓ Perforata
- ✓ Aperta alla diffusione
- ✓ Sicuro per l'acqua potabile
- ✓ Imputrescibile
- ✓ Posa facile ed efficiente

Rotolo	12.50 x 2.00mSpessore 10mm

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Membrana protettiva e di drenaggio per filtrare e deviare acqua piovana e di infiltrazione, orizzontale o verticale

Componente e utilizzo

Tetto piano:

- ✓ Sistema protettivo e di drenaggio sopra strutture del tetto caldo e rovescio

Parete esterna:

- ✓ Sistema protettivo e di drenaggio nell'area perimetrale

Nessuna raccomandazione

- ✗ Esposizione agli agenti atmosferici max. 2 settimane

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Peso superficiale membrana bugnata		EN 12127	**g/m²**	**600**
Peso superficiale tessuto		EN 29073-1	**g/m2**	**136**
Peso superficiale elemento		EN ISO 9864	**g/m²**	**740**
Numero di bugnature				**3360**
Volume d'aria tra le bugnature				**7.9**
Resistenza alla compressione		EN ISO 25619-2	**kPa**	**420**
Resistenza in trazione del tessuto		EN ISO 10319	**kN/m**	**9.0**
Punzonamento statico del tessuto		EN ISO 12236	**N**	**1250**
Test di caduta del cono del tessuto		EN ISO 13433	**mm**	**29**
Larghezza di apertura caratteristica del tessuto		EN ISO 12956	**µm**	**120**
Permeabilità dell'acqua del tessuto		EN ISO 11058	**10-3m/s**	**50**
Allungamento massimo di rottura dell'elemento		EN ISO 10319	**%**	**50**
Resistenza termica			**°C**	**-40 - +80**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2025-08-08

swisspor Drain 10VP

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Capacità di drenaggio dell'acqua in pianura 20 kPa		DIN EN ISO 12958	**l/(m·s)**	**i = 1.0 / 3.8** **i = 0.1 / 1.07** **i = 0.05 / 0.77** **i = 0.02 / 0.47** **i = 0.01 / 0.35**

Avvertenze

Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2025-08-08