

swisspor BIKUTOP Forte WF

Produktbeschreibung

TOP – Schweißbahn als obere Lage mit Durchwurzelungsschutz gemäß FLL. Elastomerbitumen Schweißbahn mit einem elastischen Träger aus Polyestervlies 250 g/m² und ausgerüstet mit einem Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinien. Mit höheren Leistungsdaten als Normstandard.

Produkteigenschaften

- ✓ Oberseite: Bestreuung (anthrazit)
- ✓ Deckschicht: Spezialbitumen anteilig Elastomerbitumen
- ✓ Trägereinlage: Polyestervlies 250 g/m²
- ✓ Unterseite: Thermoaktivierbares PP-Vlies/Folie
- ✓ Anwendung Dachabdichtung DIN SPEC 20000-201, DIN EN 13707: DO/E1 PYE PV 200 S5

Anwendungen

- ✓ als oberer Lage bei mehrlagigen Flachdachabdichtungen mit einem Gründach



Format 5m²/Rolle 24 Rollen/Palette: 120 m²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Geradheit		DIN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Wasserdichtheit Verfahren A		DIN EN 1928		KLF
Wasserdichtheit Verfahren B		DIN EN 1928		Bestanden
Brandverfahren		DIN EN 13501-1		Klasse E
Verhalten bei einem Brand von außen		DIN EN CEN/TS 1187		BROOF (t1)
Sichtbare Mängel		DIN EN 1850-1		Keine
Schälfestigkeit der Fügenaht		DIN EN 12316-1	N/50 mm	KLF
Scherfestigkeit der Fügenaht		DIN EN 12317-1	N/50 mm	KLF
Zug-Dehnungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	%	längs: ≥ 1000 (± 10 %), quer: ≥ 1000 (± 10 %)
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	N/50 mm	längs: ≥ 45 (± 5 %), quer: ≥ 45 (± 5 %)
Widerstand gegen stoßartige Belastung		DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung		DIN EN 12730	kg	KLF
Maßhaltigkeit		DIN EN 1107-1	%	KLF

swisspor BIKUTOP Forte WF

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Wärmestandfestigkeit		DIN EN 1110	°C	≥ + 120
Künstliche Alterung Dauerbeanspruchung durch erhöhte Temperatur		DIN EN 1296 DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C	KLF