

swisspor BIKUTOP PYE G 200 S4

Produktbeschreibung

STANDARD – Schweißbahn als untere Lage.

Elastomerbitumen Schweißbahn mit einem mechanisch hoch belastbaren Träger aus Glasgewebe 200 g/m².

Produkteigenschaften

- ✓ Oberseite: fein bestreut
- ✓ Deckschicht: Elastomerbitumen
- ✓ Trägereinlage: Glasgewebe 200 g/m²
- ✓ Unterseite: Folie
- ✓ Anwendung Dachabdichtung DIN SPEC 20000-201, DIN EN 13707: DU/E1 PYE G 200 S4
- ✓ Anwendung Bauwerksabdichtung DIN TS 20000-202, DIN EN 13969: BA PYE G 200 S4

Anwendungen

- ✓ als untere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktion
- ✓ Einsatz zur Bauwerksabdichtung



Format 5m²/Rolle 30 Rollen/Palette: 150 m²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Geradheit		DIN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Wasserdichtheit Verfahren A		DIN EN 1928		KLF
Wasserdichtheit Verfahren B		DIN EN 1928		Bestanden
Brandverfahren		DIN EN 13501-1		Klasse E
Verhalten bei einem Brand von außen		DIN EN CEN/TS 1187		Bestanden
Sichtbare Mängel		DIN EN 1850-1		Keine
Schälfestigkeit der Fügenaht		DIN EN 12316-1	N/50 mm	KLF
Scherfestigkeit der Fügenaht		DIN EN 12317-1	N/50 mm	KLF
Zug-Dehnungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	%	längs: ≥ 1000, quer: ≥ 1000
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	N/50 mm	längs: ≥ 2, quer: ≥ 2
Widerstand gegen stoßartige Belastung		DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung		DIN EN 12730	kg	KLF

swisspor BIKUTOP PYE G 200 S4

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Maßhaltigkeit		DIN EN 1107-1	%	KLF
Wärme­stand­festig­keit		DIN EN 1110	°C	≥ + 100
Künstliche Alterung Dauerbeanspruchung durch erhöhte Temperatur		DIN EN 1296 DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C	KLF



swisspor Deutschland GmbH
Kreisstraße 34 c
DE-06493 Dankerode
info.de@swisspor.com
+49 39484 712-0

Verkauf
+49 39484 712-0
verkauf.swisspor.de@swisspor.com