

swissporBOARD Haft- und Kontaktgrund

Produktbeschreibung

Schnell trocknende, griffige, haftverbessernde
Spezialgrundierung, besonders für glatte Untergründe

Produkteigenschaften

- ✓ Lösemittelfrei, gefüllt
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Besonders schnell abbindend
- ✓ Haftstark, schiebefest
- ✓ Dampfaffen und griffig
- ✓ Mit haftverbessernden Füllstoffen optimiert

Anwendungen

- ✓ Auf glatten Untergründen
- ✓ Auf nicht saugenden und saugenden Wand und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich
- ✓ Geeignet sind Untergründe wie hydraulisch erhärtende Zement- oder Kalkputze, Gipsputz (nicht gefilzt oder geglättet), Ziegelmauerwerk, Porenbeton, Kalksandstein, Zement-, Anhydrit-, Magnesiaestrich sowie Gussasphaltestriche, Holzdielen, OSB-Platten, selbstverlaufende Bodenausgleichsmassen, Naturstein, glasierte Fliesen, fest haftende Linoleum- oder PVC Beläge, Kunststoffe, Stahl und Glas.



Gewicht	1 kg Flasche
	4 kg Eimer
	10 kg Eimer

swissporBOARD Haft- und Kontaktgrund

Technische Daten

Merkmal	Bewertung	Einheit
Verbrauch (nichtsaugenden Untergründen)	ca. 100 – 150	g / m ²
Verbrauch (saugenden Untergründen)	ca. 250	g / m ²
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +30	°C
Trocknungszeit (Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)	ca. 1	h
Feststoffgehalt	65	%
Calciumsulfatestriche (max. Restfeuchte) (CM)	0,5 0,3 (geheizt)	%
Zementstrich (max. Restfeuchte) (CM)	2	%
Gipsgebundene Putze (max. Restfeuchte) (CM)	1	%
Lagerung (kühl, frostfrei, original verschlossen)	mind. 12	Monate
Farbe	bläulich o. rötlich	

Hinweise

Untergrundvorbereitung Der Untergrund muss fest, trocken, eben und tragfähig sowie frei von Öl, Frost, Fett, Staub und anderen Trennschichten oder haftmindernden bzw. minder haftenden Bestandteilen sein. Die Restfeuchte darf o. g. die Werte nicht überschreiten.

Verarbeitung Vor Gebrauch gut schütteln oder durchrühren und dann mittels Lammfellrolle, bei nicht saugenden Untergründen unverdünnt, bei saugenden Untergründen 1:1 mit Wasser verdünnt, auftragen (streichen, rollen oder spachteln. Bei einer Anwendung im Außen- oder Naßbereich, ist die Grundierung durch eine Überarbeitung mit unserer mineralischen flexiblen Dichtschlämme (z. B. swissporBOARD Flexdicht 1K oder swissporBOARD Flexdicht Turbo 2K) bzw. durch eine Dichtschicht zu schützen!

Verbrauch Auf glatten, nichtsaugenden Untergründen, z. B. Fliesen, liegt der Verbrauch bei ca. 100 – 150 g/m². Je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes kann der Verbrauch bis auf 250 g/m² ansteigen.

Produktinformationen – swissporBOARD Haft- und Kontaktgrund

Inhalt	VPE	Art.-Nr.	EAN
1 kg	10 Stk. / Karton	303238	4260650874079
4 kg	100 Stk. / Pal.	303239	4260650874086
10 kg	48 Stk. / Pal.	303240	4260650874093

Wichtige Hinweise Auf saugenden Untergründen können nachfolgende Beschichtungen frisch in frisch aufgebracht werden, bei nicht saugenden Untergründen muss die Trocknungszeit eingehalten werden. Nicht für lösemittelhaltige Kleber bzw. Folgebeschichtungen geeignet. Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Das Produkt ist nur für gewerbliche Fachverarbeiter bestimmt!