

swissporFLOOR FZ 12

Produktbeschreibung

Verlegefertige „Ein Mann“ Trockenestrichelement aus 2 x 6 mm Faserzementplatten mit 50 mm Stufenfalz. Das Element besteht aus zwei 6 mm dicken Zementfaserplatten zur Bildung einer tragfähigen Lastverteilschicht auf swisspor Trockenbau Flächenheizungssystemen der Bauart B.

Produkteigenschaften

- ✓ Geringe Bodenaufbauten

Anwendungen

- ✓ Die Faserzementplatte ist für Fliesen, weiche Oberbodenbeläge und Parkett geeignet. Bei weichen Oberbodenbelägen ist eine Abspachtelung der gesamten Oberfläche notwendig



Format 1.180 x 640 x 12 mm

VE 67 St.

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Plattenmaß LxBxH	1.230 mm x 690 mm x 12 mm
Nutzmaß /-fläche	1.180 mm x 640 mm / 0,755 m ²
Gewicht	ca. 10,8 kg / Platte ; ca. 14,4 kg / m ²
Rohdichte	≥ 1150 kg / m ³
Verpackung Palette	67 St. / 50,59 m ² (Paletten sind nicht stapelfähig)
Gewicht inkl. Palette	ca. 750 kg
Lagerung	Trocken und vor Witterung schützen.
Kategorie nach DIN EN 1991-1-1 ; A1 - A3; B1-B2; D1	3 kN / m ² ; 3 kN für tempusDRY 19/26/30-16 AB
Kategorie nach DIN EN 1991-1-1 ; A1 - A3; B1; D1	2 kN / m ² ; 2 kN für tempusDRY GREEN 30-16 AB
Brandverhalten (EN 13501-1)	A2-s1, d0
Wärmeleitfähigkeit (DIN EN 4108-4)	ca. 0,30 W/m*k

swissporFLOOR FZ 12

Hinweise

Untergrund	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Verlegung	Die Platten sind gemäß den Herstelleranweisungen zu verlegen.
Lagerung	Im Originalgebinde, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
Entsorgung	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.