

swissporBIKUCOAT-SPEED Primer

Produktbeschreibung

swissporBIKUCOAT-SPEED Primer ist eine einkomponentige Grundierung zur sicheren Haftvermittlung auf thermoplastischen und Elastomeren Abdichtungsbahnen.

Produkteigenschaften

- ✓ Haftvermittlung speziell für TPO-, FPO-, EPDM- und weitere Kunststoffbahnen
- ✓ Einkomponentig, direkt verarbeitbar
- ✓ Verarbeitung mit Pinsel oder Tuch
- ✓ Flächendeckend aufzutragen, bildet einen geschlossenen Film
- ✓ Sicherer Härtingsverlauf durch Vorab-Haftproben überprüfbar



VE 0,4 kg + 0,8 kg
Kunststoffflasche

Anwendungen

- ✓ Grundierung auf Kunststoff- und Elastomerbahnen

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Basis	Chemisch modifiziertes, chloriertes Polypropylen, gelöst in Xylol
Verbrauch	ca. 40,0 g/m ² bei FPO/TPO Abdichtungsbahnen ca. 60,0 g/m ² bei EPDM-Abdichtungsbahnen
Durchhärtezeit	Beschichtungen können nach 10 bis 60 Minuten aufgetragen werden (temperaturabhängig)
Mindestverarbeitungstemperatur	+10°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +60°C

swissporBIKUCOAT-SPEED Primer

Hinweise

Untergrund	Der Untergrund muss trocken, fest, sauber sowie frei von Fett, Öl und losen Bestandteilen sein, damit eine sichere Haftung gewährleistet ist.
Verlegung	Der Haftgrund wird gleichmäßig und flächendeckend mit Pinsel oder Tuch als geschlossener Film aufgetragen.
Lagerung	Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur unter +25°C bis 6 Monate verarbeitbar.
Entsorgung	Nicht ausgehärtete Materialreste sind als Sonderabfall entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen, während vollständig ausgehärtete Reste und leere Gebinde dem Recycling zugeführt werden können.
