

swissporBIKUCOAT-SPEED LF 1K Notfall-Kit

Produktbeschreibung

swissporBIKUCOAT-SPEED LF 1K Notfall-Kit ist ein lösemittelfreier, einkomponentiger Flüssigkunststoff auf SMP-Basis. Es dient zur schnellen und flammlosen Abdichtung von Flachdächern, Balkonen, Detailanschlüssen, Bauwerken und Sonderlösungen. Das Produkt ist in den höchsten Leistungsstufen nach europäischen Richtlinien geprüft und zertifiziert und verfügt über allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse, auch für den Einsatz im erdberührten Bereich.



Produkteigenschaften

- ✓ Lösemittelfrei, nahezu geruchslos während Verarbeitung und Aushärtung
- ✓ Einkomponentig, direkt verarbeitbar
- ✓ Europäische technische Zulassung (ETA-24/0499 nach EAD 030350-00-0402)
- ✓ Auch für erdberührte Bereiche, Sockelzonen und bodentiefe Fenster geeignet
- ✓ Armierung mit Polyestervlies G120 für Reißfestigkeit, Dehnung und gleichmäßige Schichtdicke
- ✓ Überlappungen: min. 5 cm (Vlies zu Vlies), mind. 10 cm (zu Fremdmaterialien)

VE Notfall-Kit mit Vlies
20x20cm oder 30x30cm

Anwendungen

- ✓ Für schnelle Reparaturen und Notfall-Abdichtungen auf Flachdächern und Balkonen
- ✓ Zur Abdichtung von Detailanschlüssen und Sonderlösungen
- ✓ Bauwerksabdichtungen im erdberührten Bereich oder an Sockeln und bodentiefen Fenstern

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Basis	SMP
Verbrauch (bei 2,2 mm Schichtstärke)	ca. 2,8 kg/m ²
Härtung (bei + 20 °C / 50% rel. Feuchte)	Durchtrocknung nach ca. 24 Std. Regenfest nach ca. 45 min.
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl (μ)	832
Farbe Grundton	Grau (Dunkel) / Weiß / Anthrazit Sonderfarben auf Anfrage möglich
Brandklasse	Brandstoffklasse E gem. EN 13501-1 und widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme B _{ROOF} (t1) gem. EN 13501-5
Mindestverarbeitungstemperatur	+5°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +90°C
Armierung	Polyestervlies G120

swissporBIKUCOAT-SPEED LF 1K Notfall-Kit

Hinweise

Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, trocken (max. 5 % Restfeuchte), frei von Öl, Fett, losen Bestandteilen und haftungsmindernden Stoffen sein; je nach Material kann eine Grundierung erforderlich sein.
Verlegung	Das Material wird im mitgelieferten Notfall-Kit verarbeitet: Handschuhe anziehen, Beutel durchkneten, aufreißen, Vlies entnehmen, auflegen und das Material gleichmäßig verteilen. Eine Weiterbeschichtung ist bis 24 Stunden problemlos möglich, danach muss die Oberfläche angeraut oder mit Quarzsand abgestreut werden.
Lagerung	Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur unter +25°C bis 6 Monate verarbeitbar.
Entsorgung	Nicht ausgehärtete Reste sind als Sonderabfall zu entsorgen; ausgehärtetes Material und leere Gebinde können dem Recycling zugeführt werden.
