

ECORIT PI 796

Description produit

Panneau d'isolation en mousse minérale rigide moussé à froid avec de très bonnes performances d'isolation et composé de matières premières circulaires. Fabriqué en Suisse.



Caractéristiques du produit

- ✓ Très bonne performance d'isolation
- ✓ Léger et facile à travailler
- ✓ Matériau de construction circulaire
- ✓ Empreinte carbone minimale
- ✓ Non inflammable (RF1)

Applications

Format 3900 x 5900 mm
Epaisseur 50 - 300 mm

Fonction et application

Isolation thermique minérale extérieure et intérieure pour structures de systèmes compacts

Élément de construction et utilisation

Murs extérieurs :

- ✓ Isolation thermique des façades ITEC
- ✓ Isolation thermique des façades ventilées
- ✓ Isolation intérieure

Plafonds et sols :

- ✓ Isolation de plafond avec crépi

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Isolation des soubassements et périphérique
- ✗ Toitures plates et en pente

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbol	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	$\lambda_{10, tr}$	SIA 279	W/(m·K)	0.039
Capacité thermique spécifique	c		Wh/(kg·K)	0.29
Comportement au feu		EN 13501-1		A1
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF1
Résistance à la compression	σ_m	826	kPa	≥ 70
Résistance à la flexion	σ_b	EN 12089	kPa	≥ 60
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		~ 1.60
Absorption d'eau par immersion de courte durée (méthode A)	W_p	EN 1609	kg/m ²	9 – 0.5
Absorption d'eau à long terme par immersion	W_{lt}	EN 12087	Vol. -%	14 – 1.4
Masse volumique apparente	ρ_a	1602	kg/m ³	~ 95
Température limite max. sans charge			°C	1000
Impact environnemental : potentiel de réchauffement global (PRG / GWP)	A1-A3	15804+A2	kg CO ₂ -eq	≤ 0.60



swisspor Romandie SA
 Chemin du Bugnon 100
 CH-1618 Châtel-St-Denis
 romandie@swisspor.com

Vente + Administration
 Tél. +41 21 948 48 48
 commandes@swisspor.com

Support technique
 Tél. +41 21 948 48 11
 technique@swisspor.com

ECORIT PI 796

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Energie primaire non renouvelable utilisées comme matière première (PENRM)	A1-A3	15804+A2	MJ	≤ 0.80
Utilisation de matières secondaires (MS)		15804+A2	kg/m³	50



swisspor Romandie SA
 Chemin du Bugnon 100
 CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
 Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
 Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com