# BIKUPRIME EPO VIA

## Descrizione del prodotto

Massa di rivestimento 2K pronta all'uso, a bassa viscosità e a base di resina epossidica. Dopo la miscelazione delle due componenti BIKUPRIME EPO VIA può essere impiegato come primer, rasatura e/o sigillatura sotto rivestimenti in asfalto su calcestruzzo (SIA 273) e come primer in resina sintetica (SIA 271/SIA 272).




## Caratteristiche del prodotto

- resistente al calore
- riempitivo di pori, cavità e fessure
- senza solventi

## Applicazioni

**Funzione e applicazione**

- Resina di fondo per impermeabilizzazioni bituminose composite. Adatta anche come rasatura.

**Componente e utilizzo**

- Esecuzione a strato singolo per impermeabilizzazioni bituminose composite secondo SIA 271 / 272
- Esecuzione a due strati sotto impermeabilizzazioni bituminose composite con rivestimento in asfalto secondo SIA 273 (VSS 40450)

| | |
|---|---|
| **Fusto** | Set 25 kg<br>Comp. A 18.75 kg<br>Comp. B 6.25 kg |
| **Consumo** | Primer 0.3 - 0.5 kg/m$^2$<br>Sigillatura 0.6 - 1.0 kg/m$^2$ |
| **Colore** | giallognolo |

## Valori tecnici

| Caratteristica | Simbolo | Norma | Unità | Valore |
|---|---|---|---|---|
| **Densità** | | | **g/cm$^3$** | **1.1** |
| **Temperatura dell'aria** | | | **°C** | **+ 8 a + 30** |
| **Temperatura del sottofondo** | | | **°C** | **+ 8 a + 30** |
| **Resistenza termica** | | | **°C** | **~ 60** |
| **Umidità relativa dell'aria** | | | **%** | **≤ 80** |
| **Calpestabilità a 23 °C** | | | | **~ 12** |
| **Rivestimento successivo a 23 °C** | | | | **~ 12** |

## Avvertenze

| | |
|---|---|
| **Applicazione** | Durante l'applicazione e l'indurimento, la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3°C superiore al punto di rugiada. |
| **Norme** | È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria. |
| **Stoccaggio** | Può essere conservato per min. 6 mesi in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce diretta del sole. |
| **Sicurezza** | Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Commerciale**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Supporto tecnico**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-08

# BIKUPRIME EPO VIA

| | |
|---|---|
| **Note** | Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. |
| **Anwendung** | Durante e dopo la lavorazione il materiale deve essere protetto dall'umidità per almeno 24 ore (a 20 °C). |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Commerciale**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Supporto tecnico**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-07-08