

# BIKUPRIME EPO VIA SPEED

## Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige, niederviskose 2-Komponenten-Beschichtungsmasse auf Basis lösemittelfreier Epoxidharze. Nach dem Mischen mit der beiden Komponenten kann BIKUPRIME EPO VIA SPEED als Grundierung, Kratzspachtelung und / oder Versiegelung unter Verbundabdichtungen für Asphaltbeläge auf Beton (SIA 273) und Kunstharzgrundierungen (SIA 271 / 272) eingesetzt werden. Im Unterschied zu BIKUPRIME EPO VIA bietet das Produkt eine verkürzte Aushärtungszeit.

## Produkteigenschaften

- ✓ hitzebeständig
- ✓ poren-, lunker- und rissfüllend
- ✓ lösemittelfrei
- ✓ kurze Aushärtungszeit



<b>Gebinde</b>	Set 25 kg Komp. A 18.75 kg Komp. B 6.25 kg
<b>Verbrauch</b>	Grundierung 0.3 - 0.5 kg/m <sup>2</sup> Versiegelung 0.6 - 1.0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	gelblich

## Anwendungen

### Funktion und Anwendung

- ✓ Grundierungsharz für bituminöse Verbundabdichtungen. Auch für Kratzspachtelungen geeignet.

### Bauteil und Nutzung

- ✓ Einlagige Ausführung für Verbundabdichtungen nach SIA 271 / 272
- ✓ Zweilagige Ausführung unter Verbundabdichtungen bei Asphaltbelägen nach SIA 273 (VSS 40450)

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ			~ 68579
Dichte			g/cm <sup>3</sup>	1.10
Viskosität			mPas	~ 6500
Lufttemperatur			°C	+ 8 - + 30
Untergrundtemperatur			°C	+ 8 - + 30
Materialtemperatur			°C	+ 8 - + 30
Temperaturbeständigkeit			°C	~ 60
Relative Luftfeuchtigkeit			%	≤ 80
Topfzeit bei 20°C			Min.	~ 20
Begehbarkeit bei 23°C			Std.	~ 7
Folgebeschichtung bei 23°C			Std.	~ 7
Wartezeit für Applikation PBD bei 23 °C			Std.	~ 24



**swisspor AG**  
Bahnhofstr. 50  
CH-6312 Steinhausen  
info@swisspor.com  
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**  
Tel. +41 56 678 98 98  
verkauf@swisspor.ch  
bestellungen@swisspor.com

**Technischer Support**  
Tel. +41 56 678 98 00  
technik@swisspor.com

# BIKUPRIME EPO VIA SPEED

## Hinweise

---

<b>Anwendung</b>	Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.
<b>Normen</b>	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mind. 6 Monate lagerfähig.
<b>Sicherheit</b>	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
<b>Hinweis</b>	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

---



**swisspor AG**  
Bahnhofstr. 50  
CH-6312 Steinhausen  
[info@swisspor.com](mailto:info@swisspor.com)  
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**  
Tel. +41 56 678 98 98  
[verkauf@swisspor.ch](mailto:verkauf@swisspor.ch)  
[bestellungen@swisspor.com](mailto:bestellungen@swisspor.com)

**Technischer Support**  
Tel. +41 56 678 98 00  
[technik@swisspor.com](mailto:technik@swisspor.com)