

swisspor BIKUCOAT-SPEED Primer LF

Produktbeschreibung

swisspor BIKUCOAT-SPEED Primer LF ist eine einkomponentige, lösungsmittelfreie Universalgrundierung auf Polyurethanharzbasis. Sie dient zur Haftvermittlung bei Abdichtungen mit swisspor BIKUCOAT-SPEED-LF 1K. Das Material ist luftfeuchtigkeitshärtend und lässt sich dadurch besonders wirtschaftlich verarbeiten.

Produkteigenschaften

- ✓ Lösungsmittelfrei, geruchsarm
- ✓ Einkomponentig, direkt verarbeitbar
- ✓ Luftfeuchtigkeitshärtend für einfache Verarbeitung
- ✓ Materialbasis: Polyurethanharz
- ✓ Verarbeitung auch im Nass-in-nass-Verfahren

Anwendungen

- ✓ Universell einsetzbar auf vielen Untergründen
- ✓ Grundierung für Ausgleichsschüttungen und lösemittelfreiem Bindemittel
- ✓ Einsatz auf mineralischen Untergründen, Fliesen oder Metallflächen (nach entsprechender Vorbereitung)

Technische Daten

| Merkmal | Bewertung |
|---|---|
| Basis | Einkomponentiges PU-Harz |
| Verbrauch bei BIKUCOAT SPEED | ca. 250 - 300 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes |
| Verbrauch bei BIKUCOAT SPEED SEAL LF 1K | ca. 200-250 g/m ² nach Saugfähigkeit des Untergrundes |
| Durchhärtezeit (bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte) | ca. 3 Stunden; variiert je nach Lufttemperatur- und feuchtigkeit und verwendetem Bindemittel. |
| Verarbeitungstemperaturen (Umgebungs- und Untergrundtemperatur) | +5°C bis +30°C |
| Temperaturbeständigkeit | -20°C bis +80°C (nach Aushärtung) |



VE 1,0 kg und 5,0 kg

swisspor BIKUCOAT-SPEED Primer LF

Hinweise

| | |
|-------------------|---|
| Untergrund | Der Untergrund muss trocken, fest, sauber sowie frei von Fett, Öl und losen Bestandteilen sein, damit eine sichere Haftung gewährleistet ist. Lose Fliesen sind zu entfernen und Metallflächen müssen korrosionsfrei geschliffen oder gestrahlt werden. |
| Verlegung | Der Haftgrund ist gleichmäßig und flächendeckend als geschlossener, poren- und kapillardichter Film aufzutragen; bei Bedarf ist eine zweite Schicht erforderlich. |
| Lagerung | Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur unter +25°C bis 6 Monate verarbeitbar. |
| Entsorgung | Nicht ausgehärtete Materialreste sind als Sonderabfall nach den örtlichen Vorschriften zu entsorgen, während ausgehärtete Reste und leere Gebinde dem Recycling zugeführt werden können. |
