

ExtruBit 2,0 M

Produktbeschreibung

2,00 mm dicke Kunststoff Dach- und Dichtungsbahn auf Basis flexibler Polyolefine (PE) mit Bitumen und Oberflächenprägung
swisspor ExtruBit 2,0 M ist eine Kunststoffbahn für Dachabdichtung mit innenliegender Einlage aus Glasvlies auf der Basis von flexibler Polyolefine (PE) mit Bitumen
(Anwendungstyp: DE/E1 FPO BV-E-GV 2,0).
swisspor ExtruBit 2,0 M ist eine mit Heißluft verschweißbare Dachbahn, die direkt bewittert werden kann.

ExtruBit Dachabdichtungsbahnen können auf allen Unterkonstruktionen schnell und wirtschaftlich verlegt werden. ExtruBit 2,0 M kann auf alle üblichen Wärmedämmstoffe und Ausgleichslagen verlegt werden. Eine zusätzliche Trennlage ist nicht erforderlich. Bei direkter Verlegung auf EPS Wärmedämmung ist eine zusätzliche Brandschuttlage nicht notwendig.

Oberfläche: quadratische Rasterstruktur
Standardfarben: schwarz

Produkteigenschaften

- ✓ hohe Festigkeit und Dehnung
- ✓ UV-, Witterungs-, Ozon- und Alterungsbeständig
- ✓ glasvliesarmiert und dadurch dimensionsstabil
- ✓ umweltfreundlich, recyclebar, frei von Weichmachern, Chlor und Schwermetallen
- ✓ FLL-Test (widerstandsfähig gegen Durchwurzelung und Mikroorganismen)
- ✓ heissluftverschweißbar (ohne chemische Nahtvorbehandlung)
- ✓ exzellent in Planlage



Format	1,05 m x 20 m
	1,50 m x 15 m
	Großrolle auf Anfrage
	2,00 m x 15 m
Lagerung	Rollen stehend auf Paletten
	bei 1,05 m / 1,50 m
	Rollen liegend auf Paletten
	bei 2,00 m
Dicke	2,00 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Sichtbare Mängel		DIN EN 1850-2		frei von sichtbaren Mängeln
Geradheit		DIN EN 1848-2	mm	≤ 50
Planlage		DIN EN 1848-2	mm	≤ 10
Dicke _{eff}		DIN EN 1849-2	mm	2,00 (-5%/+10%)
Flächengewicht		DIN EN 1849-2	kg/m ²	≥ 2,00
Wasserdichtheit	Verfahren B	DIN EN 1928		bestanden



swisspor Deutschland GmbH
Kreisstraße 34 c
DE-06493 Dankerode
info.de@swisspor.com
+49 39484 712-0

Verkauf
+49 39484 712-0
verkauf.swisspor.de@swisspor.com

ExtruBit 2,0 M

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen		DIN EN CEN/TS 1187		bestanden ($\leq 20^\circ$)
Brandverhalten		DIN EN 13501-1		Klasse E-EN 13501-1
Widerstand gegen Hagelschlag		DIN EN 13583	m/s	Alu-Platte: ≥ 25 EPS-Platte: ≥ 35
Schälwiderstand der Fügenaht		DIN EN 12316-2	N/50 mm	längs / quer ≥ 300
Scherwiderstand der Fügenaht		DIN EN 12317-2	N/50 mm	längs / quer ≥ 400
Wasserdampfdiffusionswiderstand		DIN EN 1931	μ	90.000
Reissfestigkeit			N/mm ²	längs / quer $\geq 5,0$
Reißdehnung		DIN EN 12311-2	%	längs / quer ≥ 250
Widerstand gegen stossartige Belastung		DIN EN 12691	mm	≥ 600
Statische Belastung		DIN EN 12730 Verfahren A	kg	> 20
Weiterreißkraft		DIN EN 12310-2	N	längs: ≥ 200 quer: ≥ 300
Widerstand gegen Durchwurzelung		FLL-Verfahren		bestanden
Maßhaltigkeit		DIN EN 1107-2	%	$\leq 1,0$
Falzen in der Kälte		DIN EN 495-5	°C	≤ -30
Künstliche Alterung		DIN EN 1297	h	bestanden, Klasse 1
Bitumenverträglichkeit		DIN EN 1548		bestanden, Verfahren (b)

Hinweise

Anwendung

- Flachdachabdichtung für Sanierung und Neubau
- mechanisch befestigte Flachdächer
- lose verlegte Flachdächer (Gründächer oder für Auflast)

Untersuchungen / Normen

- ExtruBit ist zugelassen und geprüft gemäß DIN EN 13956:2013
- DIN SPEC 20000-201, Tabelle 16
- DIN 18531-2
- DIN EN 13501-1, Klasse E Verhalten bei Brandwirkung
- DIN CEN/TS 1187 klassifiziert nach DIN EN 13501-5: B_(ROOF)(t1)
- DIN 4102/Teil 7 Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
- Produktionsüberwachung und Begutachtung durch deutsche übergeordnete Prüfstelle
- Qualitätsmanagement System gemäß DIN EN ISO 9001:2015