

# ENKOLIT Blechkaltkleber

## Produktbeschreibung

Dauerplastische, lösemittelhaltige, bituminöse Klebe- und Dichtungsmasse zum Aufkleben von verschiedenen Metallprofilen und Abdeckungen auf bauübliche Untergründe im Außenbereich.



## Produkteigenschaften

- ✓ Langzeit-Funktionssicherheit
- ✓ Korrosionsschutz
- ✓ Antidröhneffekt
- ✓ Dauerplastisch
- ✓ Kälteflexibel
- ✓ Alkalibeständig

**Gebinde** 11.0 kg

## Anwendungen

### Funktion und Anwendung

- ✓ Klebe- und Dichtmasse auf Bitumenbasis, zum Aufkleben von Blech- und Metallprofilen

### Bauteil und Nutzung

- ✓ Zum Aufkleben von Metallprofilen und -abdeckungen auf Mauern, Gesimsen, Fensterbänken, Brüstungen und andere Bauteile

### Keine Empfehlung

- ✗ Direkt auf Bitumenbahnen, Kunststofffolien, Silikon- und Butyl-, Thiokol-, Acryl- und Polyurethandichtstoffe
- ✗ Auf Materialien mit lockerer Struktur oder Eigenfestigkeit
- ✗ In Innenräumen

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
<b>Materialtemperatur</b>			°C	+ 5 bis + 50
<b>Untergrundtemperatur</b>			°C	+ 5 bis + 50
<b>Dichte</b>			kg/m <sup>3</sup>	1100
<b>Wärmestandfestigkeit</b>			°C	+ 110

## Hinweise

**Verbrauch** 2,0 – 3,0 kg/m<sup>2</sup>

**Anwendung** Nicht geeignet für:

- Bitumenbahnen, da diese durch Enkolit angelöst werden und der Bitumen zum Fliessen kommen kann. Dies gilt auch für andere bituminöse Untergründe.
- Kunststofffolien oder Flüssigkunststoffabdichtungen, da meist eine allgemeine Unverträglichkeit zwischen Kunststoffen und bituminösen Materialien besteht.
- Dämmstoffe wie z.B. Polystyrol, da Enkolit diese Stoffe angreift.



**swisspor AG**  
Bahnhofstr. 50  
CH-6312 Steinhausen  
info@swisspor.com  
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**  
Tel. +41 56 678 98 98  
verkauf@swisspor.ch  
bestellungen@swisspor.com

**Technischer Support**  
Tel. +41 56 678 98 00  
technik@swisspor.com

# ENKOLIT Blechkaltkleber

**Applikation auf WDVS**

Vor dem Verkleben von Blechen auf verputzten Wärmedämmstoffen / WDVS oder ähnlichen Untergründen ist zwingend eine Sperrsicht aus ENKE Betoncoat-Grundierung 2K als Enkolit – Schutz- und Haftgrundierung (Verbrauch ca. 400 g/m<sup>2</sup>) aufzubringen und mit trockenem Quarzsand (0,7 – 1,2 mm Körnung) abzusanden.

**Lagerung**

trocken und kühl, vor Hitze geschützt, in gut durchlüfteten Räumen, im Originalgebinde luftdicht verschlossen max. 12 Monate

**Hinweis**

Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

---