

swisspor ExtruPol 2,0 MK

Produktbeschreibung

swisspor ExtruPol 2,0 MK ist eine Kunststoffbahn für Dachabdichtung mit innenliegender Einlage aus einer Kombination Glasvlies-Gittergelege auf der Basis flexibler Polyolefine (FPO). (Anwendungstyp: DE/E1 FPO-BV-E-GV+GG-2,0). swisspor ExtruPol 2,0 MK ist eine mit Heißluft verschweißbare Abdichtungsbahn, die direkt bewittert werden kann. Der spezielle Aufbau von swisspor ExtruPol 2,0 MK ist für mechanisch befestigte Flachdächer konzipiert.



Produkteigenschaften

- ✓ hohe Festigkeit und Dehnung.
- ✓ UV-, Witterungs-, Ozon- und Alterungsbeständig
- ✓ Glasvlies-Gittergelege armiert und dadurch dimensionsstabil
- ✓ umweltfreundlich, recyclebar, frei von Weichmachern, Chlor und Schwermetallen
- ✓ Heißluft verschweißbar (ohne chemische Nahtvorbehandlung)
- ✓ exzellent in Planlage

Format: 1,05 m x 15 m

Farbe, Breite & Fixlängen auf Anfrage

Anwendungen

- ✓ Flachdachabdichtung für Sanierung und Neubau
- ✓ lose verlegt, mechanisch befestigt oder mit Auflast versehen

Produktdaten

- ✓ Oberfläche: quadratische Rasterstruktur
- ✓ Dicke: 2,00 mm
- ✓ Standardfarben: lichtgrau
- ✓ Sonderfarben: auf Anfrage
- ✓ Rollenabmessung: 1,50 m x 15,0 m

swisspor ExtruPol 2,0 MK

Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Ergebnis	Prüfverfahren
Sichtbare Mängel	-	frei von sichtbaren Mängeln	DIN EN 1850-2
Länge	m	15,00 (-0%/+5%)	DIN EN 1848-2
Breite	m	1,50 (-0,5/+1%)	DIN EN 1848-2
Geradheit	mm	≥50	DIN EN 1848-2
Planlage	mm	≥10	DIN EN 1848-2
Dicke eff	mm	2,00 (-5/+10%)	DIN EN 1849-2
Flächengewicht	kg/m²	≥ 2,00	DIN EN 1849-2
Wasserdichtheit	-	bestanden	DIN EN 1928 Verfahren B
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	-	bestanden	DIN EN 13501-5 DIN CEN/TS 1187
Brandverhalten	-	Klasse E	DIN EN ISO 11925-2
Widerstand gegen Hagelschlag	m/s	≥ 25 Alu-Platte ≥ 35 EPS-Platte	DIN EN 13583
Schalwiderstand der Fügenaht	N/50 mm	≥ 300 längs²/ quer²	DIN EN 12316-2
Scherwiderstand der Fügenaht	N/50 mm	≥500	DIN EN 12317-2
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	-	90.000	DIN EN 1931
Höchstzugkraft	N/50 mm	≥ 1000 längs² ≥ 1000 quer²	DIN EN 12311-2
Höchstzugkraftdehnung	%	≥ 2 längs² ≥ 2 quer²	DIN EN 12311-2
Stoßartige Belastung	mm	≥ 1000	DIN EN 12691
Statische Belastung	kg	≥ 20	DIN EN 12730 Verfahren A
Weiterreißkraft	N	≥ 200 längs² ≥ 350 quer²	DIN EN 12310-2
Maßhaltigkeit	%	≥ 0,5	DIN EN 1107-2
Falzen in der Kälte	°C	≥ -40	DIN EN 495-5
Künstliche Alterung	H	Bestanden, Klasse 1	DIN EN 1297
Bitumenverträglichkeit	-	Bestanden, Verfahren (b)	DIN EN 1548

1 Anforderungen sind für die von Schedetal Folien geprüften Dachbauten erfüllt. Informationen zu den geprüften Dachaufbauten sind beim Hersteller erhältlich.
2l ängs/quer zur Fertigungsrichtung

Die Sollwerte ergeben sich aus der DIN SPEC 20000-201. Bei Eigenschaften ohne Anforderungen sind unsere eigenen Ergebnisse aufgeführt.

Vorbehalt: Den in dieser Publikation gemachten Angaben zu Produkten der swisspor Deutschland GmbH und zur Verarbeitung der Produkte liegt der heutige Wissensstand zugrunde. Anwender müssen die Produkte sorgfältig prüfen und sämtliche Hinweise zur Anwendung beachten. Eine Haftung für eine fehlerhafte Beratung oder falschen Einsatzzweck der Produkte wird nicht übernommen. Sämtliche Angaben sind rechtlich ohne Gewähr. Änderungen sind vorbehalten. Bestehende Normen, Gesetze und Bestimmungen sind vom Anwender zu beachten. Zudem gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der swisspor Deutschland GmbH.

swisspor ExtruPol 2,0 MK

Untersuchungen/Normen

- ✓ swisspor ExtruPol 2,0 MK ist zugelassen und geprüft gemäß DIN EN 13956:2012
- ✓ DIN SPEC 20000-201, Tabelle 17
- ✓ DIN 18531 – 2
- ✓ DIN EN 13501 -1, Klasse E Verhalten bei Brandeinwirkung
- ✓ DIN CEN/TS 1187 klassifiziert nach DIN EN 13501-5: B(ROOF) (t1)
- ✓ DIN 4102/Teil 7 Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
- ✓ Produktionsüberwachung und Begutachtung durch deutsche übergeordnete Prüfstelle
- ✓ Qualitätsmanagement System gemäß DIN EN ISO 9001:2015

Systemzubehör	Ein umfangreiches Zubehörsortiment steht zur Verfügung, wie z.B. Fertigteile, Dachentwässerungen, Speier und Gehwegbahnen, swissporExtruPol Verbundbleche, swisspor-Fugenbänder PE-schwarz, Schutz-, Ausgleichs-, und Drainageschichten, Befestigungsmaterialien, Kleber.
----------------------	---

Verarbeitung	Siehe „Verlegeanleitung für SCHEDETAL Abdichtungssysteme“
---------------------	---

Lagerung	Rollen stehend auf Paletten.
-----------------	------------------------------

Wir verweisen bei den in diesem Produktdatenblatt angegebenen Werten auf die DIN EN 13956:2012 5. Eigenschaften des Produktes 5.1.2 Wenn Prüfungen zu einem anderen Zweck als der Erstprüfung oder der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt werden, muss mit den Prüfungen zur Bestimmung der in dieser Europäischen Norm angegebenen Produktmerkmale innerhalb eines Monats nach Auslieferung durch den Hersteller begonnen werden. Zu beachten sind die Einleitungen zu den angegebenen EN-Prüfnormen. Diese Europäische Norm dient zur Bewertung von Kunststoff- und Elastomerbahnen in dem Zustand, in dem sie hergestellt oder geliefert werden, d.h. vor ihrer Anwendung. Zeitlich andere Prüfdurchführungen können zu abweichenden Ergebnissen, als den von uns angegebenen Werten führen.

swisspor Extrupol 2,0 MK

info.de@swisspor.com Tel. +49 39484
712 - 0