

swisspor BIKUTOP Platinum WF

Produktbeschreibung

TOP – Schweißbahn als obere Lage

PBE-Bitumen Schweißbahn mit einem mechanisch hochbelastbaren und sehr dimensionsstabilen

Kombinationsträger (KTP) ca. 300 g/m².

swisspor BIKUTOP Platinum WF wurzelfest nach FLL.



Produkteigenschaften

- ✓ Oberseite: Bestreuung (anthrazit)
- ✓ Deckschicht: PBE-Bitumen
- ✓ Trägereinlage: Kombinationsträger (KTP) ca. 300 g/m²
- ✓ Unterseite: Thermoaktivierbares Vlies oder Folie
- ✓ Anwendung Dachabdichtung DIN SPEC 20000-201, DIN EN 13707: DO E1 PYE/PYP KTP 300 S5

Format 5m²/Rolle 24 Rollen/Palette: 120 m²

Anwendungen

- ✓ als obere Lage bei mehrlagig abgedichteten Flachdachkonstruktion in Kombination mit Dachbegrünung nach FLL

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Geradheit		DIN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Wasserdichtheit Verfahren A		DIN EN 1928		KLF
Wasserdichtheit Verfahren B		DIN EN 1928		Bestanden
Brandverfahren		DIN EN 13501-1		Klasse E
Verhalten bei einem Brand von außen		DIN EN CEN/TS 1187		BROOF (t1)
Sichtbare Mängel		DIN EN 1850-1		Keine
Schälfestigkeit der Fügenaht		DIN EN 12316-1	N/50 mm	KLF
Scherfestigkeit der Fügenaht		DIN EN 12317-1	N/50 mm	KLF
Zug-Dehnungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	%	längs: ≥ 1100 (± 15 %), quer: ≥ 1100 (± 15 %)
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	N/50 mm	längs: ≥ 23 (± 3 %), quer: ≥ 23 (± 3 %)
Widerstand gegen stoßartige Belastung		DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung		DIN EN 12730	kg	KLF
Maßhaltigkeit		DIN EN 1107-1	%	KLF

swisspor BIKUTOP Platinum WF

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Wärmestandfestigkeit		DIN EN 1110	°C	≥ + 150
Künstliche Alterung Dauerbeanspruchung durch erhöhte Temperatur		DIN EN 1296 DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C	KLF



swisspor Deutschland GmbH
Kreisstraße 34 c
DE-06493 Dankerode
info.de@swisspor.com
+49 39484 712-0

Verkauf
+49 39484 712-0
verkauf.swisspor.de@swisspor.com