

swisspor BIKUTOP Heidi

Produktbeschreibung


STANDARD – Kaltselfstklebebahn als Estrichbahn.
Elastomerbitumen Kaltselfstklebebahn mit einer Trägerkombination aus flexiblen Glasvlies und dampfdichten Aluminiumverbund. Die swisspor Bikutop – Heidi Estrichbahn ist radondicht

Produkteigenschaften

- ✓ Oberseite: PE-Folie mit selbstklebenden Randstreifen
- ✓ Deckschicht: Elastomerbitumen
- ✓ Trägereinlage: Glasvlies / Aluminiumverbundträger
- ✓ Unterseite: PE-Folie mit selbstklebenden Randstreifen
- ✓ Anwendung Bauwerksabdichtung DIN TS 20000-202, DIN EN 13969 EB PYE ALV 0,9

Anwendungen

- ✓ Nur für den Fußbodenaufbau im Innenbereich geeignet
- ✓ Nicht geeignet als Abdichtung gegen von oben einwirkenden Flüssigkeiten



Format 30 m²/Rolle 20 Rollen/Palette: 600 m²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Geradheit		DIN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Wasserdichtheit Verfahren A		DIN EN 1928		KLF
Wasserdichtheit Verfahren B		DIN EN 1928		Bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit		EN 1931		≥ 1500
Brandverfahren		DIN EN 13501-1		Klasse E
Verhalten bei einem Brand von außen		DIN EN CEN/TS 1187		KLF
Sichtbare Mängel		DIN EN 1850-1		Keine
Schälfestigkeit der Fügenaht		DIN EN 12316-1	N/50 mm	KLF
Scherfestigkeit der Fügenaht		DIN EN 12317-1	N/50 mm	KLF
Zug-Dehnungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	%	längs: ≥ 400, quer: ≥ 300
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	N/50 mm	längs: ≥ 2, quer: ≥ 2
Widerstand gegen stoßartige Belastung		DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung		DIN EN 12730	kg	KLF



swisspor Deutschland GmbH
Kreisstraße 34 c
DE-06493 Dankerode
info.de@swisspor.com
+49 39484 712-0

Verkauf
+49 39484 712-0
verkauf.swisspor.de@swisspor.com

swisspor BIKUTOP Heidi

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Maßhaltigkeit		DIN EN 1107-1	%	KLF
Wärmebrandfestigkeit		DIN EN 1110	°C	KLF
Künstliche Alterung Dauerbeanspruchung durch erhöhte Temperatur		DIN EN 1296 DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C	KLF



swisspor Deutschland GmbH
Kreisstraße 34 c
DE-06493 Dankerode
info.de@swisspor.com
+49 39484 712-0

Verkauf
+49 39484 712-0
verkauf.swisspor.de@swisspor.com