

Bloc bitume

Description produit

Bitume restructuré sous forme de blocs destiné au collage des lés d'étanchéité bitumineux ainsi qu'au collage en pleine surface du système swissporPIR Compact.

Caractéristiques du produit

- ✓ Matériau solide présenté sous forme de blocs
- ✓ Peut être fondu
- ✓ A base de bitume restructuré issu de la distillation directe
- ✓ Température de mise en œuvre de 170 °C à 200 °C



Bloc	17 kg
-------------	-------

Applications

Fonction et application

Bitume en blocs utilisé sous forme de bitume chaud fondu pour :

- ✓ Le collage des lés bitumineux appropriés, utilisés comme pare-vapeur / étanchéité provisoire sur chantier ou comme première couche d'étanchéité dans le système PIR Compact
- ✓ Le collage en pleine surface des panneaux PIR Compact par bitume coulé

Élément de construction et utilisation

Toiture plate :

- ✓ Collage des lés bitumineux appropriés et de panneaux PIR Compact

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Collage des lés bitumineux avec un film flam

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Pénétrabilité à 25 °C		EN 1426	°C	20-45
Point de ramollissement Bille et Anneau		EN 1427	°C	90-120
Densité relative à 25 °C		EN ISO 3838		1000-1100
Point d'éclair Cleveland		EN ISO 2592	°C	≥ 250
Point de fragilité Fraass		EN 12593	°C	≤ - 12
Viscosité à 160 °C		EN 13702	mPa. s	180-250

Informations

Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.

Normes

Les normes en vigueur et pertinentes pour l'application doivent impérativement être prises en compte et leurs exigences appliquées de manière stricte. De même, les instructions de pose et directives de mise en œuvre actuelles de swisspor Romandie SA, ainsi que les prescriptions techniques des associations professionnelles, doivent être respectées.

Sécurité

Les fiches de données de sécurité des produits utilisés doivent être respectées.

Bloc bitume
