
Blockbitumen

Produktbeschreibung

Bitumen in Blockform zur Verklebung von bituminösen Abdichtungsbahnen sowie zur vollflächigen Verklebung des Systems swissporPIR Verbunddach.



Block	17 kg

Produkteigenschaften

- Festes Material in Blockform
- Schmelzbar
- Auf Basis von umstrukturiertem Bitumen aus direkter Destillation
- Verarbeitungstemperatur von 170 °C bis 200 °C

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- Der Bitumenblock wird als geschmolzenes Heissbitumen verwendet für die Verklebung geeigneter Bitumenbahnen und die vollflächige Verklebung von swissporPIR Verbunddachdämmplatten.

Bauteil und Nutzung

Flachdach:

- zur Verklebung geeigneter Bitumenbahnen und swissporPIR Verbunddachdämmplatten.

Keine Empfehlung

- verkleben von Bitumenbahnen mit Flamfolie (Schweissfolie)

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Penetration bei 25 °C		EN 1426	**°C**	**20-45**
Erweichungspunkt Ring und Kugel		EN 1427	**°C**	**90-120**
Relative Dichte bei 25 °C		EN ISO 3838		**1000-1100**
Flammpunkt V. A. Cleveland		EN ISO 2592	**°C**	**≥ 250**
Brechpunkt nach Fraass		EN 12593	**°C**	**≤ -12**
Viskosität bei 160 °C		EN 13702	**mPa. s**	**180-250**

Hinweise

Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.
Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04