# Bitumenlack VS BASIC

## Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiger Bitumen-Haftvermittler auf Basis Oxidationsbitumen für zementöse Untergründe im Zusammenhang mit Elastomerbitumenbahnen.




| | |
|---|---|
| **Gebinde** | 25 l |
| **Farbe** | schwarz |
| **Basis** | Oxidationsbitumen |
| **Verbrauch** | 300 g/m$^2$ |

## Produkteigenschaften

- ✓ flüssig
- ✓ schwarz
- ✓ lösemittelhaltig

## Anwendungen

**Funktion und Anwendung**

- ✓ Haftvermittler für Elastomerbitumenbahnen

**Bauteil und Nutzung**

Flachdach

- ✓ Haftvermittler auf zemtösen Untergründen

**Keine Empfehlung**

- ✗ Untergrund-, Luft und Verarbeitungstemperatur < +5°C
- ✗ Innenbereich

## Technische Daten

| Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|---|
| **Dichte** | | | **g/cm$^3$** | **0.95** |
| **Lufttemperatur** | | | **°C** | **+ 5 - + 35** |
| **Untergrundtemperatur** | | | **°C** | **+ 5 - + 35** |
| **Materialtemperatur** | | | **°C** | **+ 5 - + 35** |

## Hinweise

| | |
|---|---|
| **Anwendung** | vor Gebrauch mischen (homogenisieren), Auftrag durch Streichen, Rollen, Spritzen oder Bürsten, Lachenbildung vermeiden! Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen<br>Dichtungsbahnen müssen max. 72 Stunden, im Verbund max. 48 Stunden und auf Metalluntergründe max. 24 Stunden nach Auftragen des Haftvermittlers appliziert werden<br>Trocknungszeit 1 bis 5 Stunden je nach Witterung, Temperatur, Untergrund. |
| **Untergrund** | Sauber, fettfrei, keine losen Bestandeile, schadhafte Beton- oder Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern. |
| **Normen** | Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten. |
| **Lagerung** | trocken und kühl, vor Hitze geschützt, in gut durchlüfteten Räumen, im Originalgebinde luftdicht verschlossen max. 12 Monate |
| **Sicherheit** | Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten. |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Technischer Support**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04

# Bitumenlack VS BASIC

| | |
|---|---|
| **Hinweis** | Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten. |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

**Technischer Support**
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04