Elastomerbitumen-Blöcke

Produktbeschreibung

Blockbitumen aus Elastomerbitumen für das Eingiessen von Bitumenbahnen und das vollflächige Eingiessen von swissporPIR Verbunddach.

Produkteigenschaften

- ✓ fest in Blockform
- ✓ schmelzbar
- ✓ Elastomerbitumenbasis

Block	28 kg

Anwendungen

Funktion und Anwendung

Blockbitumen als aufgeschmolzene Heissbitumenmasse für:

- ✓ eingiessen und verkleben von geeigneten Bitumenbahnen als Dampfbremse /

Bauzeitabdichtung bzw. als 1. Abdichtungslage bei PIR Verbunddach

- ✓ vollflächiges eingiessen von PIR Verbunddachplatten

Bauteil und Nutzung

Flachdach

- ✓ eingiessen und verkleben von geeigneten Bitumenbahnen und PIR Verbunddachplatten

Keine Empfehlung

- ✗ eingiessen und verkleben von Bitumenbahnen mit Flamfolie

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Penetration bei 25 °C		EN 1426	**°C**	**20 – 45**
Erweichungspunkt Ring und Kugel		EN 1427	**°C**	**90 – 120**
Relative Dichte bei 25 °C		EN ISO 3838		**1000 – 1100**
Flammpunkt V. A. Cleveland		EN ISO 2592	**°C**	**≥ 250**
Brechpunkt nach Fraass		EN 12593	**°C**	**≤ - 12**
Viskosität bei 160 °C		EN 13702	**mPa. s**	**180 – 250**

Hinweise

Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.
Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04