swisspor Drain WS 20

Leichter, flexibler Verbundstoff mit einem Drainkern aus Polypropylen-Monofilamenten und beidseitigem Filtervliesstoff



Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- Schutz-, Filter- und Drainageschicht für extensiv begrünte Dächer

Technische Werte

Produkte	swisspor Drain WS 20	
Eigenschaften	Einheiten	
Material		Filtervlies: PP Wirrgelege: PET: PA
Flächenbezogene Masse	g/m2	540
Dicke unter 2 kPa	mm	20
Zugfestigkeit	kN/m	13.4
Stempeldurchdrückkraft	kN	1.2
Charateristische Öffnungsweite	µ	180
Wasserdurchlässigkeit senkrecht	mm/s	200
Wasserableitvermögen in der Ebene i=1.00 / 20 kPa i=0.10 / 10 kPa i=0.03 / 10 kPa i=0.01 / 10 kPa	 l/ms l/ms l/ms l/ms	 1.20 1.04 0.51 0.25
Weiterverarbeitung	Unmittelbar nach dem Verlegen abdecken, bzw. maximal 2 Wochen frei bewitterbar	

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

© swisspor AG | Donnerstag, 14. April 2022