

BIKUPLAN ECO EGV3

Produktbeschreibung

Dampfbremse/Bauzeitabdichtung oder 1. Abdichtungslage aus rezykliertem, qualitativ hochwertigem Elastomerbitumen mit Trägereinlage aus Glasgittervlies. Oberseite sowie Unterseite mit Talk-Sand-Gemisch.

Produkteigenschaften

- ✓ klebbar
- ✓ Oberseite Talk-Sand
- ✓ Wärmestandfestigkeit ≥ 100 °C
- ✓ S_D -Wert ~ 150 m

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Dampfbremse/Bauzeitabdichtung auf Stahlbeton
- ✓ 1. Abdichtungslage für 2-lagige Abdichtung auf Wärmedämmung
- ✓ 1. Abdichtungslage für 2-lagige Abdichtung auf Stahlbeton

Bauteil und Nutzung

- ✓ Flachdach begehbar, nicht begehbar

Keine Empfehlung

- ✗ geschweisste Konstruktionen
- ✗ Dampfbremse / Bauzeitabdichtungen für Flachdach begrünt
- ✗ auf Holzwerkstoffen



Rolle	10 x 1.00 m
Dicke	3.5 mm ($\pm 10\%$)
Flächenbezogene Masse	3.0 kg/m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bezeichnung nach SIA		SIA 281		EG3.0 ts,ts
Anwendung nach SIA		SIA 270		A1,D
Sichtbare Mängel		EN 1850-1		keine
Deklaration				CE
Geradheit		EN 1848-1	mm/10m	E
Wasserdichtheit	Verfahren B	EN 1928	B = Typ T	E
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3(cr)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft längs		EN 12311-1	N/50 mm	600 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft quer		EN 12311-1	N/50 mm	600 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung längs		EN 12311-1	%	4 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung quer		EN 12311-1	%	4 ($\pm 15\%$)
Widerstand gegen stossartige Belastung		EN 12691	mm	500

BIKUPLAN ECO EGV3

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Masshaltigkeit		EN 1107-1	%	≤0.4
Kaltbiegeverhalten		EN 1109	°C	≤-20
Wärmebrandfestigkeit		EN 1110	°C	≥100
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	EN 1931	m	150

Hinweise

Lagerung	Material vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Regen und Schnee schützen. Dichtungsbahnen stehend und auf ebenem Untergrund lagern, Paletten nicht übereinanderstellen.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.
Anwendungshinweis	Giess- und Einrollverfahren: Material-, Untergrund- und Lufttemperatur min. +5 °C Die Verträglichkeit zwischen Polymerbitumenbahnen und hybridhaltigen Produkten o.ä. ist vorgängig beim jeweiligen Hersteller oder Lieferanten zu klären.