

BIKUTEC EJ3.5 flam

Produktbeschreibung

Elastomerbitumenbahn für Detailarbeiten mit Trägereinlage aus Jutengewebe. Oberseite mit Talk-Sand-Gemisch, Unterseite mit Flammfolie.

Produkteigenschaften

- ✓ schweisssbar
- ✓ Träger Jutegewebe
- ✓ Wärmestandfestigkeit ≥ 90 °C
- ✓ S_D -Wert ~ 175 m



Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ für Detailarbeiten

Bauteil und Nutzung

- ✓ Flachdach, Verstärkungslage für Ecken, Kehlen und Kanten

Keine Empfehlung

- ✗ Abdichtung im Flächenbereich

Rolle	10 x 1.00 m
Dicke	3.5 mm ($\pm 10\%$)
Flächenbezogene Masse	4.1 kg/m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bezeichnung nach SIA		SIA 281		EJ3.5 ts,flam
Sichtbare Mängel		EN 1850-1		keine
Geradheit		EN 1848-1	mm/10m	E
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft längs		EN 12311-1	N/50 mm	500 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft quer		EN 12311-1	N/50 mm	500 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung längs		EN 12311-1	%	2 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung quer		EN 12311-1	%	2 ($\pm 15\%$)
Kaltbiegeverhalten		EN 1109	°C	≤ -20
Wärmestandfestigkeit		EN 1110	°C	≥ 90
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	EN 1931	m	175

Hinweise

Lagerung	Dichtungsbahnen stehend und auf ebenem Untergrund lagern, Paletten nicht übereinanderstellen.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.