Wecryl 815, Faserspachtel

Gebinde	10 kg

Produktbeschreibung

Faserspachtel
2-komponentige, schnellhärtende, hochflexible, thixotropierte und fasergefüllte Abdichtungsmasse
Wecryl 815 ist eine hochflexible, fasergefüllte Abdichtungsmasse zur Abdichtung von Kleinstdurchdringungen, wie z.B. Schrauben. Es ermöglicht die sichere und dichte Einbindung der Durchdringungen in die Flächenabdichtung.

Produkteigenschaften

Eigenschaften und Vorteile

- sichere Einbindung kleiner, geometrisch schwieriger Formen in die nahtlose WestWood Abdichtung
- hochflexibel auch bei extremen Frosttemperaturen
- Dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hydrolyse-, alkalibeständig)
- vollflächig haftend, keine Hinterläufigkeit
- leichte und schnelle Verarbeitung
- schnelle Aushärtung
- verarbeitbar auch bei Frosttemperaturen
- Anwendung auf fast allen, auch wechselnden, Untergründen möglich (in Kombination mit den WestWood Grundierungen)
- lösemittelfrei

Anwendungen

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Temperaturbeständigkeit			**°C**	**90**
Dichte			**kg/m³**	**1220**
Brandverhalten		EN 13501-1		**E**

Hinweise

Verbrauch quantity	1,4 kg/m²
Mischverhältnis	Untergrundtemperatur + 3°C, 10 kg PMMA-Faserspachtel + 0.6 kg Katalysator (6%) Untergrundtemperatur + 5°C, 10 kg PMMA-Faserspachtel + 0.6 kg Katalysator (6%) Untergrundtemperatur + 10°C, 10 kg PMMA-Faserspachtel + 0.4 kg Katalysator (4%) Untergrundtemperatur + 15°C, 10 kg PMMA-Faserspachtel + 0.4 kg Katalysator (4%) Untergrundtemperatur + 20°C, 10 kg PMMA-Faserspachtel + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 25°C, 10 kg PMMA-Faserspachtel + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 30°C, 10 kg PMMA-Faserspachtel + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 35°C, 10 kg PMMA-Faserspachtel + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 40°C, 10 kg PMMA-Faserspachtel + 0.2 kg Katalysator (2%)

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2024-07-03