

Wecryl R 230 RAL7035

Produktbeschreibung

Vliesarmierte Abdichtung für Flächen und Detailanschlüsse
2-komponentige, schnellhärtendes und hochflexibles
Abdichtungsharz auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA).
Wecryl R 230 Produkte sind hochwertige, tieftemperaturflexible
PMMA-Abdichtungsharze zur Erstellung dauerhaft funktionsfähiger
Dachabdichtungen und Fugenabdichtungen von WU-Beton mit Vliesar-
mierung. Die flüssige Verarbeitung ermöglicht die Erstellung nahtloser
Flächenabdichtungen mit sicherer Einbindung der komplexesten
Durchdringungen und Anschlüsse. Wecryl R 230 thix ist eine steife/thi-
xotrop eingestellte Variante des Wecryl R 230, die ein Abfließen des
Abdichtungsharzes beim Einsatz an schrägen und lotrechten Flächen
vermindert. Sie wird daher vor allem zur Erstellung von Detailabdich-
tungen verwendet.



Gebinde 10 kg

Produkteigenschaften

Eigenschaften und Vorteile

- ✓ hochflexibel und rissüberbrückend, auch bei extremen Frost-
temperaturen
- ✓ dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hydrolyse-, alkalibeständig)
- ✓ vollflächig haftend, keine Hinterläufigkeit
- ✓ leichte und schnelle Verarbeitung
- ✓ sichere Einbindung komplexester Durchbrüche in die nahtlose
Abdichtung
- ✓ schnelle Aushärtung
- ✓ verarbeitbar auch bei Frosttemperaturen
- ✓ Anwendung auf fast allen, auch wechselnden, Untergründen
möglich (in Kombination mit den WestWood Grundierungen)
- ✓ lösemittelfrei
- ✓ Prüfzeugnisse und technische Zulassungen (ETA, abP) für die
Bereiche Dachabdichtung und Fugenabdichtung von WU-Beton-
bauteilen

Anwendungen

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Temperaturbeständigkeit			°C	90
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		4335
Dichte			kg/m ³	1210
Brandverhalten		EN 13501-1		E

Wecryl R 230 RAL7035

Hinweise

Verbrauch quantity	2,5 - 4,0 kg/m ²
Mischverhältnis	Untergrundtemperatur + 3°C, 10 kg PMMA-Abdichtung + 0.4 kg Katalysator (4%) Untergrundtemperatur + 5°C, 10 kg PMMA-Abdichtung + 0.4 kg Katalysator (4%) Untergrundtemperatur + 10°C, 10 kg PMMA-Abdichtung + 0.4 kg Katalysator (4%) Untergrundtemperatur + 15°C, 10 kg PMMA-Abdichtung + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 20°C, 10 kg PMMA-Abdichtung + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 25°C, 10 kg PMMA-Abdichtung + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 30°C, 10 kg PMMA-Abdichtung + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 35°C, 10 kg PMMA-Abdichtung + 0.2 kg Katalysator (2%) Untergrundtemperatur + 40°C, 10 kg PMMA-Abdichtung + 0.1 kg Katalysator (1%)