

Wecryl 127

Produktbeschreibung

Versiegelung für bituminöse Verbundabdichtung
2-komponentiges, schnellreaktives Grundierungsharz auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA).
Wecryl 127 ist eine schnellhärtende, niedrigviskose Versiegelung, die speziell den Anforderungen und Richtlinien TL/TP-BEL-EP der ZTV-ING, Teil 7 Brückenbeläge entspricht und dahingehend entwickelt wurde. Wecryl 127 wird eingesetzt zur Herstellung von Versiegelung und Kratzspachtelung auf Wecryl 126 A.



Gebinde 25 kg

Produkteigenschaften

Eigenschaften und Vorteile

- ✓ leichte und schnelle Verarbeitung
- ✓ gute Reststaubbindung
- ✓ schnelle Härtung, begehbar/überarbeitbar nach ca. 30 Minuten
- ✓ regenfest nach 30 Minuten
- ✓ hydrolyse- und alkalibeständig
- ✓ Poren-, Lunkern- und Rissfüllend
- ✓ Oberflächeneindringend und –festigend
- ✓ mit geeigneten Füllstoffen als Kratzspachtelung – und als Eins-treuharz unter geeigneten Deckschichten einsetzbar

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Relative Luftfeuchtigkeit			%	≤ 90
Dichte			kg/m ³	1040
Brandverhalten		EN 13501-1		E

Hinweise

Verbrauch quantity	0,5 - 0,8 kg/m ²
Mischverhältnis	<p>Untergrundtemperatur + 3°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 1.5 kg Katalysator (6%)</p> <p>Untergrundtemperatur + 5°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 1.5 kg Katalysator (6%)</p> <p>Untergrundtemperatur + 10°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 1.0 kg Katalysator (4%)</p> <p>Untergrundtemperatur + 15°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 1.0 kg Katalysator (4%)</p> <p>Untergrundtemperatur + 20°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 0.75 kg Katalysator (3%)</p> <p>Untergrundtemperatur + 25°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 0.50 kg Katalysator (2%)</p> <p>Untergrundtemperatur + 30°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 0.25 kg Katalysator (1%)</p> <p>Untergrundtemperatur + 35°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 0.25 kg Katalysator (1%)</p>



swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com