Wecryl 127

Produktbeschreibung

Versiegelung für bituminöse Verbundabdichtung
2-komponentiges, schnellreaktives Grundierungsharz auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA).
Wecryl 127 ist eine schnellhärtende, niedrigviskose Versiegelung, die speziell den Anforderungen und Richtlinien TL/TP-BEL-EP der ZTV-ING, Teil 7 Brückenbeläge entspricht und dahingehend entwickelt wurde. Wecryl 127 wird eingesetzt zur Herstellung von Versiegelung und Kratzspachtelung auf Wecryl 126 A.

Gebinde 25 kg

Produkteigenschaften

Eigenschaften und Vorteile

- leichte und schnelle Verarbeitung
- gute Reststaubbindung
- schnelle Härtung, begehbar/überarbeitbar nach ca. 30 Minuten
- regenfest nach 30 Minuten
- hydrolyse- und alkalibeständig
- Poren-, Lunkern- und Rissfüllend
- Oberflächeneindringend und –festigend
- mit geeigneten Füllstoffen als Kratzspachtelung – und als Einstreuharz unter geeigneten Deckschichten einsetzbar

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Relative Luftfeuchtigkeit			**%**	**≤ 90**
Dichte			**kg/m³**	**1040**
Brandverhalten		EN 13501-1		**E**

Hinweise

Verbrauch quantity 0,5 - 0,8 kg/m²

Mischverhältnis
Untergrundtemperatur + 3°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 1.5 kg Katalysator (6%)
Untergrundtemperatur + 5°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 1.5 kg Katalysator (6%)
Untergrundtemperatur + 10°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 1.0 kg Katalysator (4%)
Untergrundtemperatur + 15°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 1.0 kg Katalysator (4%)
Untergrundtemperatur + 20°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 0.75 kg Katalysator (3%)
Untergrundtemperatur + 25°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 0.50 kg Katalysator (2%)
Untergrundtemperatur + 30°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 0.25 kg Katalysator (1%)
Untergrundtemperatur + 35°C, 25 kg PMMA-Grundierung Hessensiegel + 0.25 kg Katalysator (1%)

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98
technik@swisspor.com

Erstellt 2023-11-29