

## Elastomerbitumen-Blöcke

Heissbitumenklebemasse aus Elastomerbitumen

### Anwendungsgebiet

- Für das Eingiessen und Verkleben von Bitumenbahnen
- Für das vollflächige eingiessen von Verbunddachdämmung wie swissporPUR Verbunddachdämmplatten

### Technische Werte

Produkt	Elastomerbitumen-Blöcke	
Eigenschaften	Einheit	
Penetration bei 25°C	°C	100 / ±15
Erweichungspunkt Ring und Kugel	dmm	40 / ±15
Brechpunkt nach Fraass	°C	-25 / ±5
Flammpunkt V.A Cleveland	°C	≥ 240
Dichteverhältnis bei 25°C	g/cm <sup>3</sup>	1.015 / ±0.05
Verarbeitungstemperatur	°C	180 - 190

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.