

swisspor Dickbeschichtung 2K

zweikomponentige, faserverstärkte und kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung auf Bitumenemulsionsbasis für Dauerhafte und flexible Aussenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich bei Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendem Wasser sowie für die Verklebung von Perimeterdämmplatten.



Vorteile

- Durch Pulverkomponente schnelle Reaktionszeit und Regenfestigkeit
- Auch bei ungünstiger Witterung schnelltrocknend
- Umweltschonendes 2-Komponentensystem, da lösemittelfrei

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- Dauerhafte und flexible Aussenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich bei Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendem Wasser
- Kleben von Perimeterdämmplatten auf Beton, Mauerwerk, Abdichtungen mit Polymerbitumenbahnen und ausgehärteten Dickbeschichtungen
- Auftrag im Spachtelverfahren
- Kratzspachtelung bei Fehlstellen < 5 mm einsetzbar.
- Die frische Beschichtung ist vor Regen und starker Sonneneinstrahlung zu schützen!

Technische Werte

Produkt		Dickbeschichtung 2K
Eigenschaften	Einheiten	
Material		2-Komponentige Bitumendickschichtmasse faserverstärkt und kunststoffvergütet mit zusätzlichem Reaktionspulver
Konsistenz		Pastös / pulverförmig
Dichte faserverstärkte Latexemulsion	g/cm ³	~1.03
Schüttgewicht Reaktionspulver	g/cm ³	~1.30
Dichte Mischung	g/cm ³	~1.17
Mögliche Schichtdicken	mm	bis 8
Verarbeitung und Untergrundanforderungen		siehe separate Verwendungsanleitung www.swisspor.ch
Auftrag		Kammspachtel, Glättkelle
Reinigung		Im frischen Zustand mit Wasser, im ausgehärteten Zustand mit Bitumenreiniger
Verarbeitungszeit (bei 20 °C)	Std.	~1.5
Verarbeitungstemperatur	°C	ab +5 bis +35 (Untergrund- und Lufttemperatur)
Trocknungszeiten	Tage	2 bis mehrere Tage in Abhängigkeit von Luftfeuchte, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund
Verbrauch (Aussenabdichtung)	kg/m ²	ca. 4.5 - 6.5
Verbrauch (Kleben von Perimeterdämmplatten)	kg/m ²	1.5 – 4.0
Haltbarkeit ungeöffnet ab Produktionsdatum	Monate	~6
Nassschichtdicke	mm	4.5 – 6.5
Trockenschichtdicke	mm	3.1 – 4.7
Lagerung		Kühl, trocken, frostfrei im verschlossenem Gebinde
Inhalt	kg	30, Komponente A / Komponente B = 24kg / 6kg
Farbe		schwarz

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. **+41 56 678 98 98**

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01