

swissporPU-Volumenkleber

Gebrauchsfertiger 1-Komponenten PU-Schaum

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Kleben von XPS und EPS Perimeterplatten
- Kleben von Wärmedämmplatten an Innenwänden



Technische Werte

Produkt	swissporPU-Volumenkleber		
Eigenschaften	Einheiten	Norm	
Basis			Modifizierter 1K-Polyurethan
Enthält			Isocyanat; Rezeptur ohne Chlorparaffine
Dichte	kg/m ³		13-21
Baustoffklasse		DIN 4102	B1 schwer entflammbar
Abluftzeit	Min.		Max 5 (±2)
Zugfestigkeit	N/cm ²		>10
Scherfestigkeit	N/cm ²		>4
Wasseraufnahme	%		<2
Wärmeleitfähigkeit	W/(m·K)		0.039
Temperaturbeständigkeit	°C		-40 bis +80
Dosentemperatur	°C		+5 bis +30
Umgebungstemperatur	°C		+0 bis +35
Verbrauch, Ergiebigkeit Verklebung als Montagehilfe oder vorübergehende Fixation (3 - 4 Klebestränge)	m ² /Dose		12 - 14
Verbrauch, Ergiebigkeit Rahmenverklebung mit eingeschlossenem W oder M	m ² /Dose		5 - 7
Lagerung	Monate		Kühl, trocken, frostfrei bis max 23°C 12 Monate lagerfähig. Dose immer stehend lagern.

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.