

BIKUPONTE Primer

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich auf Basis Spezialbitumen, materialverträglich mit swissporBIKUPONTE-, swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOP LL-Bahnen

Verbrauch ca. 150 g/m²



Anwendungsgebiet

- Haftvermittler auf zementgebundene Flächen
- Haftvermittler für An- und Abschlüsse auf Holz oder zementöse Untergründe

Technische Werte

Produkt	BIKUPONTE Primer lösemittelhaltig
Beschaffenheit	schwarze Lösung, nach Durchmischen verarbeitungsfertig
Physikalische Daten	Dichte ca. 0,948 g/cm ³ ±0.03 Festkörpergehalt ca. 50 Masse-% ±5 Viskosität +25°C, Ø 4 mm ca. 13 sec. ±10 Flammpunkt < 23° C
Untergrundanforderungen	lösemittelbeständig, sauber, trocken, staubfrei, öl- und fettfrei, ohne trennend wirkende Rückstände oder Oberflächenbehandlungen
Verarbeitung	vor Gebrauch mischen (homogenisieren), Auftrag durch Streichen, Rollen oder Bürsten, Lachenbildung vermeiden! Gerätereinigung mit Lösungsmittel (z.B. Toluol). Dichtungsbahnen müssen max. 72 Stunden, im Verbund max. 48 Stunden nach Auftragen des Haftvermittlers appliziert werden.
Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Lufttemperatur ca. +5°C bis +35°C, vorzugsweise bei sinkenden Temperaturen applizieren.
Trocknungszeiten	Staubtrockenzeit bei 20-25°C, 50% rel. Feuchtigkeit, ca. 5 Stunden, Berührungstrocken ca. 9 Stunden. Vollständige Durchtrocknung vor Verarbeitung weiterer Schichten unbedingt beachten!
Verbrauch	100-150 g/m ² je nach Rauigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes, Überschussauftrag ist zu vermeiden!
Lagerung	trocken und kühl, vor Hitze geschützt, in gut durchlüfteten Räumen, im Originalgebinde luftdicht verschlossen max. 12 Monate

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.