

Blockbitumen 85/25

Heissbitumenklebemasse aus Oxidationsbitumen

Anwendungsgebiet

- Für das eingiessen und verkleben von Bitumenbahnen
- Für das vollflächige eingiessen von Verbunddachdämmung wie swissporPUR Verbunddachdämmplatten



Technische Werte

Produkt	Blockbitumen 85/25	
Eigenschaften	Einheit	
Penetration bei 25°C	°C	110 / ±15
Erweichungspunkt Ring und Kugel	dmm	20 / 25
Brechpunkt nach Fraass	°C	-10
Flammpunkt V.A Cleveland	°C	≥ 250
Dichteverhältnis bei 25°C	g/cm ³	1.01 / 1.03
Verarbeitungstemperatur	°C	180 - 200

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.