


PIR Top 023

Produktbeschreibung

Vlieskaschierte, halogenfreie PIR-Hartschaumdämmplatte mit aussen-seitig weisser EPS-Deckschicht.

Aussenwärmedämmung für brandriegelfreie Fassaden bis zu einer Gebäudehöhe von 30 m. VKF-Anerkennung Nr. 26387.

Ausgezeichnete Wärmedämmung mit hohen mechanischen Eigenschaften.



Produkteigenschaften

- ✓ Ausgezeichnete Dämmleistung
- ✓ Schleifbare Oberfläche
- ✓ Brandriegelfrei für Gebäude bis 30 m
- ✓ Innendämmung nach VKF, keine Abdeckung erforderlich
- ✓ Hohe mechanische Eigenschaften
- ✓ Geeignet für Minergie-ECO



Format	1000 x 600 mm
Dicke	20 - 240 mm

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Aussenwärmedämmung WDVS/VAWD nach Vorgaben Systemanbieter. Brandriegelfrei bis zu einer Gebäudehöhe von 30 m. VKF-Anerkennung Nr. 26387.

Bauteil und Nutzung

Aussenwand verputzt:

- ✓ Deckschicht verputzt (VAWD)
- ✓ Deckschicht mit harten Belägen

Innendämmung:

- ✓ VKF-Richtlinie 14-15: keine Abdeckung erforderlich

Keine Empfehlung

- ✗ Sockeldämmung

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	< 60 mm 0.026 60 mm 0.025 80, 100 mm 0.024 ≥ 120 mm 0.023
Spezifische Wärmekapazität	c		Wh/(kg·K)	0.39
Brandverhalten Klassifizierung nach VKF		VKF	BKZ	5.3
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF2
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	σ_{mt}	EN 1607	kPa	≥ 80
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		50 – 80
Dichte			kg/m ³	~ 35
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	90

PIR Top 023

Hinweise

Verkauf- und Beratungshinweis

Verputzte Aussenwärmedämmsysteme mit swisspor Fassadendämmplatten werden über Systemanbieter beraten und verkauft.

Hinweis

Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.
