

ROC Füllflocken

Produktbeschreibung

Gerissene Füllflocken aus durchgängig hydrophobierter und harzgebundener Steinwolle für das nachträgliche Verfüllen von Hohlräumen.

Produkteigenschaften

- ✓ Schmelzpunkt > 1000 °C
- ✓ Hydrophobiert
- ✓ Granuliert

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Hohlraumdämmung zur manuellen oder maschinellen Verfüllung

Bauteil und Nutzung

- ✓ Hohlräume, Steigschächte, schwer zugängliche Stellen

Keine Empfehlung

- ✗ Feuchtebelastete Bereiche



Sack 14 kg

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.038
Brandverhalten		EN 13501-1		A1
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF1
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		~ 1
Dichte			kg/m ³	~ 80-100
Schmelzpunkt		4102-17	°C	> 1000

Hinweise

Hinweis Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.