

ROC Typ 1

Produktbeschreibung

Elastische Universaldämmplatte aus Steinwolle.

Produkteigenschaften

- ✓ Gute Dämmleistung
- ✓ Schmelzpunkt > 1000 °C
- ✓ Sehr gut geeignet für Minergie-ECO

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Wärmedämmung, universell einsetzbar

Bauteil und Nutzung

Steildach:

- ✓ Zwischensparrendämmung

Aussenwand:


- ✓ Kerndämmung
- ✓ Innendämmung

Decke und Boden:

- ✓ Deckendämmung

Keine Empfehlung

- ✗ Verputzte Aussenwärmedämmung
- ✗ Schwimmende Estriche
- ✗ Flachdach



Format	1000 x 600 mm
	1000 x 575 mm
Dicke	30 - 240 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.036
Spezifische Wärmekapazität	c		Wh/(kg·K)	0.23
Brandverhalten		EN 13501-1		A1
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF1
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		~ 1
Dichte			kg/m ³	~ 30
Schmelzpunkt		4102-17	°C	> 1000

Hinweise

Hinweis

Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.