

# BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam

## Produktbeschreibung

swissporBIKUTOP ECO: Ein recyceltes Bitumen von hoher Qualität. Dampfbremse und Unterbahn für Fläche und Aufbordnung\* nach SIA 271 Lose verlegen, Überlappungen schweißen oder vollflächig im Schweisverfahren auf vorbehandelten Untergrund applizieren

- ✓ Nach SIA 271:2007 müssen Bitumenbahnen bei Aufbordnungen geschweisst werden und mindestens 3.5mm dick sein.



<b>Rolle</b>	10 x 1.00 m
<b>Dicke</b>	3.5 mm

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Geradheit		1848-1	≤ 20	mm/10m
Flächenbezogene Masse		1849-1	4.2	kg/m <sup>2</sup>
Wasserdichtheit		1928	B	B = Typ T
Brandverhalten		13501-1	E	
Brandverhaltensgruppe		VKF	RF3 (cr)	
Widerstand gegen stossartige Belastung		12691	500	mm
Kaltbiegeverhalten		1109	≤ -20	°C
Wärmestandfestigkeit		1110	≥ 100	°C
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	279	175	m
Masshaltigkeit		1107-1	≤ 0.4	%