BIKUPLAN LL VARIO flam

Produktbeschreibung

Unterbahn mit oberseitiger Flammfolie, lose oder kaltselbstklebend verlegt, Überlappung kaltselbstklebend / Flammnaht
Je nach System wird die Folie flächig oder nur im Überlappungsbereich abgezogen. Längsüberlappungen: kaltselbstklebender Teil mit Andrückrolle anpressen, Flammnaht verschweissen. Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und verkleben. Verarbeitungstemperatur ≥10°C. Bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren.

Rolle	8 x 1.1 m
Dicke	3.5 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Geradheit		1848-1	**≤ 20**	**mm/10m**
Flächenbezogene Masse		1849-1	**4.1**	**kg/m²**
Wasserdichtheit		1928	**B**	**B = Typ T**
Brandverhalten		13501-1	**E**	
Brandverhaltensgruppe		VKF	**RF3 (cr)**	
Widerstand gegen stossartige Belastung		12691	**500**	**mm**
Kaltbiegeverhalten		1109	**≤ -25**	**°C**
Wärmestandfestigkeit		1110	**≥ 100**	**°C**
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	279	**180**	**m**
Masshaltigkeit		1107-1	**≤ 0.4**	**%**

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-07-05