# BIKUPONTE VIA

## Produktbeschreibung

Hochwertige Abdichtung unter Gussasphalt- oder Asphaltbetonbelag Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren. Untergrundvorbehandlung gemäss geltender Norm.

| | |
|---|---|
| **Rolle** | 8 x 1.00 m |
| **Dicke** | 5.0 mm |

## Technische Daten

| Merkmal | Symbol | Norm | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| **Geradheit** | | 1848-1 | **≤ 20** | **mm/10m** |
| **Flächenbezogene Masse** | | 1849-1 | **5.8** | **kg/m²** |
| **Brandverhalten** | | 13501-1 | **E** | |
| **Brandverhaltensgruppe** | | VKF | **RF3 (cr)** | |
| **Widerstand gegen stossartige Belastung** | | 12691 | **1500** | **mm** |
| **Masshaltigkeit** | | 1107-1 | **≤ 0.4 \| ≤ 0.2** | **%** |
| **Kaltbiegeverhalten** | | 1109 | **≤ -20** | **°C** |
| **Wärmestandfestigkeit** | | 1110 | **≥ 100** | **°C** |
| **Wasseraufnahme** | | 14223 | **≤ 1** | **Vol. -%** |
| **Haftzugfestigkeit PBD auf Untergrund** | | 13596 | **≥ 0.4** | **N/mm2** |
| **Haftzugfestigkeit Asphalt auf PBD** | | 13596 | **≥ 0.4** | **N/mm2** |
| **Schubfestigkeit** | | 13653 | **≥ 0.15** | **N/mm2** |
| **Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke** | s | 279 | **250** | **m** |
| **Widerstand gegen Verdichtung der Schutzschicht aus Asphaltbeton „AC“** | | 14692 | **bestanden** | |
| **Widerstand gegenüber dynamischen Wasserdruck** | | 14694 | **B = bestanden** | |

## Hinweise

| | |
|---|---|
| **Technische Spezifikation** | geprüft gem. SN EN 14695 |

**swisspor AG**
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

**Technischer Support**
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-22