BIKUTOP EP5 WF S flam HT

Produktbeschreibung

Wurzelfeste, grau beschieferte Oberbahn, thermisch stabilisiert für erhöhte Umgebungstemperaturen. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Untergrundvorbehandlung gemäss SIA 271:2007 Ziffer 2.2.1.3 Tabelle 1.

Rolle	8 x 1.00 m
Dicke	5.0 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Geradheit		1848-1	**≤ -20**	**mm/10m**
Flächenbezogene Masse		1849-1	**5.9**	**kg/m²**
Wasserdichtheit		1928	**B**	**B = Typ T**
Brandverhalten		13501-1	**E**	
Brandverhaltensgruppe		VKF	**RF3 (cr)**	
Widerstand gegen stossartige Belastung		12691	**1000**	**mm**
Widerstand gegen statische Belastung		12730	**≥ 20**	**kg**
Widerstand gegen Durchwurzelung		13948	**B = bestanden**	
Kaltbiegeverhalten		1109	**≤ -10**	**°C**
Wärmestandfestigkeit		1110	**≥ 100**	**°C**
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	279	**250**	**m**
Masshaltigkeit		1107-1	**≤ 0.4**	**%**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-22