


BIKUTOP LL DILA WF

Produktbeschreibung

Hochwertiges, wurzelfestes Dilatationsfugenband aus Elastomerbitumen mit Trägereinlage aus Spezialvlies. Oberseite mit Klebe- und Schweissvlies, Unterseite mit Aluminium- und Flammfolie.



Produkteigenschaften

- ✓ schweisssbar
- ✓ Träger dehnfähig kumuliert bis max. 20 mm
- ✓ wurzelfest

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Fugenband zur Übernahme von Fugenbewegungen kumuliert bis 20 mm

Bauteil und Nutzung

- ✓ Flachdach Dilatationsfugen

Keine Empfehlung

- ✗ Längs-, quer- und Vertikalbewegungen kumuliert > 20 mm



Rolle	10 x 0.45 m
Dicke	5.0 mm (±10%)
Flächenbezogene Masse	5.9 kg/m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Sichtbare Mängel		EN 1850-1		keine
Geradheit		EN 1848-1	mm/10m	E
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft längs		EN 12311-1	N/50 mm	900 (±15%)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft quer		EN 12311-1	N/50 mm	600 (±15%)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung längs		EN 12311-1	%	50 (±15%)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung quer		EN 12311-1	%	100 (±15%)
Widerstand gegen stossartige Belastung		EN 12691	mm	600
Widerstand gegen Durchwurzlung		EN 13948		E
Kaltbiegeverhalten		EN 1109	°C	≤ -25
Wärmestandfestigkeit		EN 1110	°C	≥ 110
Künstliche Alterung bei Dauerbeanspruchung		EN 1296	°C	≥ 110 (-10%)
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	EN 1931	m	180

Hinweise

Lagerung

Material vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Regen und Schnee schützen.

BIKUTOP LL DILA WF

Hinweis

Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com