

BIKUVAP KS Alu

Produktbeschreibung

Dampfbremse aus Elastomerkaltselbstklebebitumen mit Trägereinlage aus Glasvlies. Oberseite mit Aluminiumfolie, Unterseite mit Gleit- und Abziehfolie bzw. kaltselbstklebend.

Produkteigenschaften

- ✓ kaltselbstklebend
- ✓ Oberseite Aluminiumfolie
- ✓ Wärmestandfestigkeit ≥ 60 °C
- ✓ S_D -Wert ~2200 m

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Dampfbremse auf Holzwerkstoffe und Dachtragprofile

Bauteil und Nutzung

- ✓ Flachdach begehbar, nicht begehbar

Keine Empfehlung

- ✗ Bauzeitabdichtung



Rolle	20 x 1.10 m
Dicke	1.3 mm ($\pm 10\%$)
Flächenbezogene Masse	1.8 kg/m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bezeichnung nach SIA		SIA 281		EVA1.3 alu,pp
Anwendung nach SIA		SIA 270		D
Sichtbare Mängel		EN 1850-1		keine
Geradheit		EN 1848-1	mm/10m	E
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft längs		EN 12311-1	N/50 mm	500 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft quer		EN 12311-1	N/50 mm	400 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung längs		EN 12311-1	%	4 ($\pm 15\%$)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung quer		EN 12311-1	%	4 ($\pm 15\%$)
Masshaltigkeit		EN 1107-1	%	≤ 0.4
Kaltbiegeverhalten		EN 1109	°C	≤ -20 (+10°C)
Wärmestandfestigkeit		EN 1110	°C	≥ 60
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	EN 1931	m	2200

Hinweise

BIKUVAP KS Alu

Anwendungshinweis	Verarbeitungstemperatur ≥ 10 °C, bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren. Je nach System wird die Folie flächig oder nur im Überlappungsbereich abgezogen. Längsüberlappung verschweissen, Kopfstoss mit Wärme aktivieren und verkleben.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.
Lagerung	Dichtungsbahnen stehend und auf ebenem Untergrund lagern, Paletten nicht übereinanderstellen.
