KISODUR PIR Schalen

Produktbeschreibung

Das hervorragende Dämmvermögen von duromerem Polyisocyanurat-Dämmstoff (PIR) bietet viele entscheidende Vorteile. Kälte- und Wärme-Dämmsysteme können raumsparend dimensioniert werden. Dazu sind swissporKISODUR Schalen einfach in der Verarbeitung und verfügen über eine hohe Passgenauigkeit.
Da seit Jahren swissporKISODUR halogenfrei hergestellt wird, ist swissporKISODUR auch im Bereich eco bau (nachhaltiges Bauen) problemlos anwendbar!

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Brandverhalten		13501-1	**DL-s2,d0**	
Brandverhaltensgruppe		VKF	**RF3**	
Dichte			**~ 32**	**kg/m³**
Diffusionswiderstandszahl	μ	12086	**60 - 80**	
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	826	**≥ 150**	**kPa**
Wärmeleitfähigkeit λ bei 10°C	λ_{10}		**0.027**	**W/m·K**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98

Erstellt 2022-03-22